



100% looduslik  
viimistlusmaterjal

## EICO Alterior Matt

Eico värvid on toodetud Islandil, kasutades tootmiseks 100% taastuenergia allikaid. Eico värvid on väga keskkonnasõbralikud, kuid samas on säilitatud toodete kõrge kvaliteet ja vastupidavus, need on hea kulumiskindlusega ning pestavad isegi kuni 2000 korda. Eico värve iseloomustab madalaim vabalt lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC  $\leq$  0.5%) emitatsioon ruumi õhku, mis teeb need värvid sobivaks allergiate ja hingamisteede probleemide korral. Värvid sobivad kasutamiseks ka ühiskondlikes ruumides, nagu haiglad, lasteaiad, koolid ja ilusalongid.

Alterior Matt on kvaliteetne laia kasutusvõimalusega matt veekindel värv. Värv on mittepleekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele.

### Eico värvi iseloomustab:

- lihtne kasutada
- hea katvus ja nakkuvus
- hea kulumiskindlus
- pestavus
- kiire kuivamine
- peaaegu lõhnatu
- alküülfenoolide ja lahustivaba (lahustiks vesi)

### Eico Hellmatt

Eico Hellmatt värvil on kõik samad omadused, mis Alterior matt värvil. Nagu nimigi ütleb, on see täismatt. Välja töötatud just lagede värvimiseks aga sobib suurepäraselt ka seinale ja mööblile. Samuti saab sellest veega 1:1 lahjendades suurepärase krundi erinevate aluspindade ühtlustamiseks või aluspinna imavuse vähendamiseks enne Alterior matt värviga värvimist.

### Kasutuskohad

Nii välis- kui ka sisetingimustesse: seinad, laed, mööbel, kivipinnad jms. Aluspinnad: sobivad väga erinevad aluspinnad nagu betoon, tellis, tsement- ja kipskrohvitud pinnad, lubikrohv, savikrohv, kipsplaat, puitkiudplaat, klaas, kivi, paber, papp, puitpinnad (krunditud) jms.

### **Kasutamine**

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, puhastatud vanadest lahtistest värvi- ja krohvikihetidest. Imavatel aluspindadel võib värvi lahjendada veega 10%. Värvimisel peab ruumi temperatuur olema vähemalt 10°C ning õhuniiskus alla 85%, aluspinna temperatuur peaks olema vahemikus 5-35°C. Pealekandmine pintli või rulliga. Värv kanda pinnale õhukese kihina. Ülevärvitav 8-10 tunni pärast, parema kulumiskindluse ja ühtlase tulemuse jaoks on soovitatav värvida kaks kihti. Värvitud või lakitud mööbli värvimisel soovime aluspinna eelnevalt liivapaberiga korralikult karestada, et parandada nakkumist. Värv muutub veekindlaks peale selle täieliku kuivamist. Peamiselt toonime Eico värve nende enda toonikataloogi järgi. Vajadusel saab toonida ka teiste enamlevinud tootjate kataloogide toone. Kui Eico toonid tulevad värvina segades väga täpselt autentsed paberil olevale tooniringile, siis teiste tootjate toonide puhul oleme täheldanud, et lõpptoon võib tulla üks aste heledam.

### **Tehniline informatsioon**

- Läikeaste: 5 (sile/matt)
- Kulu: 8-10 m<sup>2</sup>/liiter/1 kiht
- Ülevärvitav: min. 8-10 tunni pärast (sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest)
- Lahusti: puhas vesi
- Tööriistade puhastamine: veega
- Kuivamisaeg: 2-3 tundi (puutekuiv)

### **Ohutusteave**

Kasutada ettevaatusabinõusid järgides. Vältida sissehingamist ja kontakti silmade ning nahaga, vältida toote allaneelamist. Jälgida ettevaatusabinõusid tuleohutuse ja keskkonnaohutuse suhtes. Kasutada toodet hästi ventileeritud ruumides. Mitte kasutada värvi, kui temperatuur on alla +5°C. Kui toote pakend on avatud, siis hoida ülejääki hästi suletuna. Tööriistad puhastada koheselt veega, peale kuivamist on värvi raske eemaldada. Värvijääke käidelda vastavalt kohalikele regulatsioonidele. Kasutatud pakendid anda taaskasutusse. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

### **Tootja:**

Eico Paints Ltd  
[www.eico.co.uk](http://www.eico.co.uk)

### **Maaletooja:**

Safran OÜ  
[www.safran.ee](http://www.safran.ee)

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.