



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Pintsel- ja rullkrohv

Üldine info:

Peene krohvi struktuuriga pinna tegemiseks. Krohvi struktuursust saab vee kogusega endale sobivaks reguleerida. Ideaalne aluspind seinalasuuridele. Täidab aluspinna kerged ebatasasused. Sideaine on taimne kaseiin.

Kasutuskohad:

Kuivades siseruumides, eelnevalt sobivaks töödeldud kipsplaadile, krohvile ja betoonile ja teistele stabiilsetele aluspindadele. Ei sobi kunstmaterjalist pindadele ja metallile. Niisketes ruumides ainult tinglikult kasutatav.

Omadused:

- pulber veega segamiseks
- peen krohvistruktuur, terasuurus kuni 0,5 mm
- difuusne
- kergesti töödeldav
- mugavalt struktureeritav
- loomulik naturaalne valge toon
- ilma titaandioksiidita
- vähese lõhnaga
- ideaalne aluspind lasuurtehnikatele
- tasandab aluspinna kerged ebatasasused
- kõik koostisained on looduslikku päritolu
- ei sisalda säilitusaineid
- kasutatud metüütselluloos ei sisalda säilitus- ega muid lisaaineid ja on seetõttu hästi allergikutele sobiv.

Koostis:

Marmorjahu, erineva terasuurusega marmorliivad, kriit, valge savi, kaseiin, jahvatatud merekarbid, tselluloosikiud, talk (asbestivaba), metüütselluloos.

Sobivad tööriistad:

Pahtlilabidas, veneetsia kellu, plastikliip, värvirull, suur pintsel.

Eeltööd:

Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadi puhul tuleb ühtlase tulemuse saavutamiseks vuugid armeerida ja pahteldada vuugipahtliga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga.
- Kui lõpptulemus on taotluslikult ebatasane ja kirju, läbikumavad vuugid ei häiri, siis võib jätta lauspahtelduse tegemata.
- Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta.
- Liivased pinnad korralikult puhtaks harjata.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Võimalikud õlijäägid betooni pinnalt eemaldada.
- Liiga pudedad krohvi- või müüritise osad eemaldada ja teha parandused.
- Vanad veelaigud või muud värvainega läbiimbunud pinnad tuleb enne katta šellakkruntvärviga (art nr 234).

Krohvi valmissegamine:

Koti sisu segada vajaliku hulga puhta külma veega. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Segu lisada veele ühtlase joana, samal ajal pidevalt segades. Lasta 30 min seista. Uuesti korralikult läbi segada.

Vee kulu:

460 ml / 1 kg pulbrit

Vee hulk tuleb valida selline, et iga aluspinna jaoks saadakse sobiva konsistentsiga segu, st lisatava vee hulka võib järk-järgult suurendada.

Kruntimine:

Kergelt liivased ja tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad (nt krohv,pahteldatud kipsplaat) tuleb kruntida kaseiinkrundiga (art nr 145). Kips- ja lubikrohve võib kruntida maarjajääga (art nr 201).

Vahekiht:

Tumedamatel aluspindadel on soovitatav enne krohvi värvida üks vahekiht lahjendatud kaseiinvärviga. 1 kg kaseiinvärvi pulbrit segada 700 ml puhta külma veega, lasta 30 min seista ja segada veel korra korralikult läbi. Värvida võib rulli või pintsliga. Kulu: ca 80-100 g kaseiinvärvi (pulber)/m².

Krohvi pealekandmine:

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Töö ajal segu aeg-ajalt segada. Valmis segatud krohv tuleb ära kasutada samal päeval. Märjalt on kiht läbikumav, katvuse saavutab see täielikult kuivanult.

1. Võõpamine

Suure pehme pintsliga ühtlaselt ja mitte liiga paksult pinnale kanda. Soovi järgi struktuursust kujundada.

2. Rulliga pealekandmine

Alguses segu erinevates suundades rullides pinnale kanda. Lõpuks kohe kogu pind ühes suunas üle rullida. Rulliga paigaldamiseks tuleks segu teha pigem natuke vedelam.

Krohvi eemaldamine:

Kui osutub vajalikuks krohvi hiljem pinnalt maha võtta, tuleb see niisutada veega ja pahtlilabidaga maha lükata. Ülejäägid švammi ja harjaga maha pesta.

Toonimine:

Krohvi on võimalik toonida kuni 10% kaalust kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- ja spinell pigmentidega (maksimaalselt 100 g pigmenti kilo pulbri kohta). Teiste tootjate pigmentide kasutamisel peab jälgima, et need oleksid aluselises keskkonnas püsivad. Pigmendid hõõruda enne värvile lisamist eraldi topsis väikese koguse veega ühtlaseks pastaks. Seejärel pigmendi pasta segada kokku niiske krohviga. Krohvi kokkusegamisel jätta osa vajaminevast veest pigmenditopsi loputamiseks. Hiljem saab tooni korrigeerida ka väikese koguse pigmendipasta otse värvile lisamisega. Kindlasti ei tohi valmis krohvisegule lisada kuiva pigmendipulbrit!

Pakendid:

Art. nr. 167 - 25 kg

Toodet on võimalik osta sobivas koguses vastavalt pinna suurusele.

Täpset hinnapakumist palun küsida meie salongidest!

Kuivamisaeg:

Ülevärvitav ca 8-12 tunni pärast. Lõplikult kuiv ca 24 tunni pärast.

Kulu:

Võõbates ja rullides: ca 300 g pulbrit 1m², 1 kihis. Veneetsiakelluga struktuurselt paigaldades: ca 500-600g pulbrit 1m², 1 kihis. Täpsemad kulunormid tuleb iga objekti peal eraldi kindlaks määrata.

Säilitamine:

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat.

Tööriistade puhastamine:

Kohe peale kasutamist puhta veega või sooja seebivee lahusega (oliiviõliseep art nr 224).

Ülejääkidega ümberkäimine:

Ärge segu kanalisatsiooni valage. Kuivanud jäägid võib panna kompostihunnikusse või majapidamisprügi hulka.

Tähistus:

Ei ole ohtlik.

Oluline teada:

Toode ei ole mõeldud suuremate aluspinna ebatasasuste silumiseks. Peale töötamist võib ruumi jääda kaseiinile iseloomulik lõhn. See kaob paari päeva möödudes. Antud toodet pole soovitatav kasutada katusealustes tubades, kus pinnad on katusekattematerjali poolt lauspäikese tõttu pidevalt kuumad- siis võib kaseiinile iseloomulik lõhn püsida toas kauem. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

Ka ainult looduslike aineid sisaldav värv tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas!

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.