



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Linaõlikitt

Kasutuskohad:

Aknakitt klaasi paigalduseks puitraamide vahele DIN 18545 – A ja RAL 849 B / 2 järgi.

Omadused:

- töötlemisvalmis mass
- kerge töödelda
- ei sisalda kunstvaiku, lahusteid, säilitusaineid, ega fungitsiide
- erikaal 2,25 kg / l
- värvus beež

Pakendid:

Art. nr. 1104 - 1 kg

Hindu vaadake kehtivast hinnakirjast.

Koostis:

Kriit, linaõlivärnits.

Töötlemine:

Aknasooned peavad olema puhtad, kuivad, tolmuvabad ja krunditud. Töötlemata puit tuleks enne kitiga töötlemist kruntõliga kruntida (Art.nr. 300), hoolikalt jäädid eemaldada ning kuivada lasta. Linaõlikitt enne kasutamist hoolikalt läbisõtkuda ning tihedalt soonde pressida. Siluda ühtleseks ja siledaks.

Kuivamisaeg normaalse õhutemperatuuri korral:

Ülevärvitav peale kilekihi tekkimist, hiljemalt 4-8 nädala pärast. Liiga varane ülevärvimine võib põhjustada „kortsude“ teket. Lihtklaasimise juures tekib ruumis sees klaasile vesi (klaas „higistab“). Kitile ei tohiks seda vet sattuda. Topeltaknaid ei tohiks peale klaasimist kohe kinni ehitada, sest kitt vajab siduvuse tekkeks õhu juurdepääsu.

Ülevärvimine:

Ülevärvimiseks sobivad kõik elastsed naturaalse õli baasil värvid, nt. Kreidezeit'i lasuurne linaõlivärv (art.nr. 320),

Kulu:

100-150 g linaõlikitti 1 meetri kitisoone kohta (soone laius kuni 10 x 15 mm).

Eemaldamine:

Õlikitid kivistuvad ajaga. Kui nad selletõttu katki rebenevad, nt lahti tulevad, võib kaitsmata kohtades vesi sisse tungida ning värvikihti ja puitu kahjustada. Kitisooni tuleb seetõttu korrapäraselt kontrollida. Kahjustunud kitt mehaaniliselt eemaldada ja uus kitt panna.

Säilitamine:

Jahedas, kuivas, mittekülmavas kohas ja õhukindlalt suletuna säilib kitt mitmeid aastaid.

Tööriistade puhastus:

Kitinuga koheselt peale kasutamist kuiva puhastuslapiga puhtaks hõõruda.

Ülejääkidega ümberkäimine:

Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad pakendid viia selleks ettenähtud kogumiskohta.

Tähistus:

Toode on ohutu.

Oluline teada:

Õlilaigud klaasil saab lihtsalt lapiga ja kriidipulbriga (Art.nr. 253) eemaldada. Linaõlikitti võib kasutada ka väiksemate aukude ja ebatasasuste täiteks puidupindades, et hiljem saaks õlivärvidega pinnad katta. Puit peaks enne olema töödeldud kruntõliga. Kuivavate õlide sisalduse tõttu võivad puhastuslapid olla süttimisohulikud! Lapid õhu käes kuivatada või kinnisesse, tulekindlasse klaas-, või plekkanumasse panna. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes.

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.