



100% looduslik  
viimistlusmaterjal

## Marmor – lubikrohv (peentera)

Hea nakkuvusega lubi-sideainel krohv siseruumides kasutamiseks. Keskmise struktuursusega (terasuurus kuni 0,9 mm). Lihtsalt paigaldatav ja struktureeritav. Kuivanult niiskusele väga vastupidav. Kihi paksus: 1,5 - 5 mm.

### Kasutuskohad:

Kõik piisavalt tugevad ja kergelt imavad aluspinnad siseruumides - mineraalsed krohvid, pahteldatud ja krunditud seinakatteplaadid (kips, fermacell) betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib krohv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niisketesse ruumidesse. Tänu oma laialdastele tooni ja struktuuri võimalustele leiab see järjest enam kasutust ka kuivades eluruumides.

### Omadused:

- pulber veega segamiseks
- keskmine struktuur
- difuusne
- kergesti paigaldatav
- kergesti struktureeritav
- kattev, ei vaja täiendavat viimistlust
- loomulik valge toon, mis tuleneb koostises olevast marmorjahust
- ei sisalda titaanvalget pigmenti
- lõhnatu
- ideaalne aluspind lasurtehnikate jaoks
- hea aluskiht tadelaktile
- tasandab aluspinna ebatasasused
- kergelt tahenenud krohvi on võimalik järeltöödelda švammhõõrutiga või plastikhõõrutiga
- kõik koostisained on looduslikku päritoluga
- ei sisalda säilitusaineid
- kuni 5% (kaalust) kõikide lubja suhtes kindlate pigmentidega toonitav.
- Marmor-lubikrohv (eriti just pigmentidega toonitud) jääb peale kuivamist kergelt pilvine. Sõltuvalt valitud struktuurist võib looduslikule materjalile omane pilvisus paista välja mõnel juhul vähem, mõnel juhul rohkem. Mida suurema pinnaga on tegemist, seda rohkem hakkab krohvipind seinas koos valguse langemisega “elama”.

**Pakendid:**

Art. nr. 963 - 25 kg / ja kaalu põhiselt vastavalt soovile ja m2 infole.

**Koostis:**

Räniliivad, marmorisõelmed, marmorlubihüdraat, tselluloos, valge savi.

**Eeltööd ja aluspindade kruntimine:**

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või värviandvaid materjale.

Kipsplaadi puhul tuleb vuugid viimistleda vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga ning seejärel kas teha kipsplaadile lauspahteldus tugeva peenpahtliga või kruntida kogu pind 2 korda vesialuselise kruntvärviga.

- Tugevalt või erinevalt imavad ja kergelt pudisevad vanad pinnad tuleb kruntida kaseiinkrundiga (art nr 145).
- Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta.
- Liivased pinnad korralikult puhtaks harjata ja kruntida kaseiinkrundiga (art.nr 145)
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Võimalikud õlijäägid betoonipinnalt eemaldada.
- Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused. Värske paranduste ja vana krohvipinna imavus on kindlasti erinev. Selleks, et hiljem ei oleks läbikumavaid toonierinevusi pealispinnas, tuleb kogu pind enne marmor-lubikrohvi paigaldamist ühtlaselt imavaks töödelda. Selleks sobib kogu pinna lauspahteldus või äärmisel juhul 2 kihis kruntimine.

**Krohvi valmissegamine:**

25 kg koti sisu segada 6 - 6,5 L puhta külma veega. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Segu lisada veele ühtlase joana, samal ajal pidevalt segades. Lasta 30 min- 1h seista. Uuesti korralikult läbi segada.

Valmis segatud krohv säilib suletud ämbris mitu nädalat. Et vältida kuivamist võib lisaks kaanele suruda kile kogu pinna ulatuses vastu krohvipinda.

**Vee kulu:**

0,25 L vett / 1 kg pulbrit

Vee kulu tuleb põhimõtteliselt valida selline, et iga aluspinna jaoks saadakse sobiva konsistentsiga segu, st lisatava vee hulka võib järk-järgult suurendada.

**Krohvimine:**

- Paigaldustemperatuur peab olema vähemalt 8°C.

- Valmissegatud krohvisegu ei tohi läbi külmuda.
- Segu kantakse pinnale kellu või liibiga.
- Pinda võib vastavalt soovile struktureerida.
- Maksimaalne kihi paksus 5 mm.
- Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda švamm- või plastikhõõrutiga.

#### **Toonimine:**

Krohvi on võimalik toonida kuni 5% sisalduseni kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- ja spinell-pigmentidega. Teiste tootjate pigmentide kasutamisel peab jälgima, et need oleksid aluselises keskkonnas püsivad. Pigmentid hõõruda enne värvile lisamist väikese koguse veega ühtlaseks pastaks. Pigmendipasta lisatakse juba veega kokku segatud krohvisegule. Et vältida lahustumata pigmentitriipude tekkimist segu seinale kandmisel, segatakse ALATI kokku kaks niisket segu! Tasub arvestada, et märg segu on mitu korda tumedam, kui kuivanud lõpptulemus.

#### **Kuivamisaeg:**

Ülevärvitav/töödeldav kõige varem 24 tunni pärast 1 mm krohvikihi kohta.

#### **Kulu:**

1,5 - 2kg pulbrit m<sup>2</sup> (sileda aluspinna korral). Sõltuvalt soovitud lõpptulemusest võib krohvi kogus 1m<sup>2</sup> kohta varieeruda.

#### **Säilitamine:**

Kuivas ja mittekülmuvus kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat.

#### **Tööriistade puhastus:**

Kohe peale kasutamist veega pesta.

#### **Ülejääkidega ümberkäimine:**

Ülejäänud segu ei tohi kanalisatsiooni valada. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

#### **Tähistus:**

Xi – ärritav

#### **Riskikirjeldus:**

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

#### **Ennetusabinõud:**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivana. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Paigaldamisel kasutada kummikindaid. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda silmade/näokaitset

#### **Oluline teada:**

Toode ärritab silmi, nahka ja limaskestasid. Nahaga kokkupuutel loputada rohke veega. Silma sattudes hoida silma avatult mitu minutit jooksva vee all. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Toode sisaldab kaltsiumhüdroksiidi. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

**Safrani soovitus:**

Marmor-lubikrohv on niisketesse ruumidesse väga sobilik, pritsmekindlama pinna saamiseks soovitame tahenenud krohvi katta seebi lahusega, selleks sobib hästi Kreidezeit läikseep (kontsentraat lahjendada veega) või Marseille seep.

- Lubja ja seebi reageerimise tulemusena tekib karboniseerunud vastupidav krohvipind. Oliivõli baasil seep on peale kantav 24-72h jooksul peale krohvi paigaldamist. Seep võib toonitud pahtli muuta laigulisemaks, heledamaks/ tumedamaks.
- Parema pritsmekindluse saavutamiseks võib kasutada lahjendatud karanaubavaha emulsiooni.
- Töödeldes kerge tahenemise järel krohvi plastikliibiga on võimalik tekitada ürasekimustrit meenutav dekoratiivpind.
- Ühtlasema visuaalse tulemuse saavutamiseks soovitame liibijälgede hajutamiseks kasutada tihedapinnalist svammhõõrutit.

**Tootja:**

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

**Maaletooja:**

Safran OÜ

[www.safran.ee](http://www.safran.ee)

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Status: 03.2020; täielikult värskendatud.