



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Lubipahtel

Üldine info:

Laia kasutusvõimalusega, hea nakkuvusega mineraalne pahtlisegu siseruumidesse. Terasuurus kuni 0,5 mm. Pahtlisegu siledate või kergelt struktuursete pindade tegemiseks.

Kasutuskohad:

Kõik piisavalt tugevad ja kergelt imavad aluspinnad siseruumides - mineraalsed krohvid, pahteldatud ja krunditud seinakatteplaadid (kips, fermacell) betoon jne.

Kõrge pH tõttu (13) toimib krohvi loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niisketesse ruumidesse.

Omadused:

- pulber veega segamiseks
- diffuusne
- kergesti töödeldav
- loomulik valge toon tänu marmorjahu kasutamisele
- lõhnata
- ideaalne aluspind seebilasuurile
- hästi marmor-lubivärviga ülevärvitav
- tasandab väiksemad aluspinna ebataasasused
- kergelt tahenenud krohvi on võimalik järeltöödelda švammhõõruti või plastikliibiga
- kõik koostisained on looduslikku päritolu
- ei sisalda säilitusaineid
- toonitav kuni 5% (kaalust) kõikide lubja suhtes kindlate pigmentidega.

Koostis:

Marmorliiv, marmorjahu, marmorlubihüdraat, tselluloos, valge savi.

Eeltööd:

Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või värvuvaid aineid.

- Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga või kruntida kogu pind 2 korda vesialuselise kruntvärviga.
- Tugevalt või erinevalt imavad ja lahtise liivaga vanad pinnad tuleb kruntida kaseiinkrundiga (art nr 2145).
- Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta.
- Liivased pinnad korralikult puhtaks harjata.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Võimalikud õlijäägid betoonipinnalt eemaldada.
- Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused.
- Marmor-lubipahtel (eriti just pigmentidega toonituna) jääb peale kuivamist kergelt pilvine. Sõltuvalt valitud struktuurist võib looduslikule materjalile omane pilvisus paista välja mõnel juhul vähem, mõnel juhul rohkem. Mida suurema pinnaga on tegemist, seda rohkem hakkab krohvipind seinas koos valguse langemisega "elama".

Krohvi valmissegamine:

25 kg koti sisu segada 7- 7,5L puhta külma veega. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Segu lisada veele ühtlase joana, samal ajal pidevalt segades. Lasta 30 min- 1h seista. Uuesti korralikult läbi segada.

Valmissegatud krohv säilib suletud ämbris mitu nädalat.

Vee kulu:

0,3 L vett/ 1 kg pulbrit.

Vee kulu tuleb valida selline, et iga aluspinna jaoks saadakse sobiva konsistentsiga segu, st lisatava vee hulka võib järk-järgult suurendada.

Kruntimine:

Kergelt liivased ja tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad (nt krohv, kipsplaat) ning pahteldatud kipsplaadi pinnad tuleb kruntida kaseiinkrundiga (art nr 2145).

Pahteldamine:

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Segu kantakse pinnale kellu või liibiga. Pinda võib vastavalt soovile struktureerida. Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda švammhõõruti või plastikliibiga. Maksimaalne kihi paksus 2 mm.

Lubipahtli puhul on 2 erinevat töötlusvõimalust:

1. Struktuurne järelviimistlus

Pahtel kantakse seina veneetsia kellu või liibiga. Lastakse taheneda kuni pahtel on puutekuiv, kuid samas ei tohi pind olla ära kuivanud - pahtel peab olema veel töödeldav. Pinda ühtlustatakse peale tahenemist niiske svammhõõrutiga ja jäetakse kuivama. Pahtlipind jääb struktuurne ja matt.

2. Silutud lubipahtel

Pahtel kantakse seina veneetsia kellu või liibiga. Pealekandmisel võib jälgida, kas soovitakse ühtlasemat siledamat pinda või kui jätta pealekandmisel tööriista jälge rohkem, siis joonistub hiljem, peale silumist, välja pisut kirjum tulemus.

Pärast pealekandmist lastakse pahtlil taheneda kuni pind on puutekuiv, kuid ei tohi kindlasti olla ära kuivanud. Kelluga silumiseks on sobiv moment, kui pind on parajalt tahenenud ja töödeldav. Silumiseks soovitav tööriist on kumera äärega kellu (veneetsia kellu). Silumiseks kasutatakse kellu serva.

Kui pind on saanud soovitud tulemuse, lastakse sellel kuivada, kuni pind muutub heledamaks ning kantakse pintsliga ühtlase õhukese kihina peale spetsiaalne seep, mis on vajalik, et tekiks vastupidavam pind.

Kui seep on pinnale kantud ja pinna sisse imendunud (~10 min), võib taas kasutada veneetsia kellut, et pind üle siluda, tehes erisuunalisi tõmbeid. Tumedamate kohtadena joonistuvad välja kõrgemad pahtlikohad. Seebitatud pinna silumise järgselt saab pind siidjasmati läike.

Toonimine:

Pahtlit on võimalik toonida kuni 5% sisalduseni kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- ja spinell pigmentidega (va kasseli pruun ja viinamarjamust). Teiste pigmentide kasutamisel peab jälgima, et need oleksid aluselises keskkonnas püsivad.

Pigmentid hõõruda enne pahtlile lisamist väikese koguse veega ühtlaseks pastaks. Pigment on soovitatav lisada pahtli tegemiseks kasutatavasse vette.

Pakendid:

Art. nr. 982 - 25 kg / ja kaalu põhiselt vastavalt soovile ja m2 infole.

Kuivamisaeg:

Ülevärvitav kõige varem 24 tunni pärast 1 mm pahtlikihi kohta.

Kulu:

Siledal aluspinnal 1 kg pulbrit / 1m2 kohta (kihi paksus ca 1-2 mm).

Säilitamine:

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat.

Tööriistade puhastus:

Kohe peale kasutamist veega pesta.

Ülejääkidega ümberkäimine:

Ärge segu kanalisatsiooni valage. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Tähistus:

Xi – ärritav.

Riskikirjeldus:

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Ennetusabinõud:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivana. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda silmade/näokaitset.

Oluline teada:

Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

Safrani soovitus:

- Lubipahtel on niisketesse ruumidesse sobilik. Pritsmekindla pinna saamiseks soovitame paigalduse järgselt pahtlipind katta seebi lahusega, milleks sobivad hästi Kreidezeit'i läikseep ja Marseille seep.
- Teatud aluspindade puhul soovitame lubipahtlit paigaldada 2 kihis, sel juhul aitab esimene kiht ühtlustada aluspinda ning teine kiht jääb dekoratiivseks viimistluseks.

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.