



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Läikeseep

Üldine info:

Oliivõliseepi valmistati esimest korda 17. saj. Marseille's. Retsepti pole tänase päevani muudetud. Läikseebi tegemiseks kasutatakse puidu õlisid, eriti oliiviõli. Ilma kunstlike konserveerimisaineteta. On võimalik kasutada erinevates kohtades. Lahustatakse vees ja kohaldatakse aluselistele lubipindadele nagu nt stucco peenpahtel, marmor-lubi tooted ja tadelakt. Keemiliselt tekib seebi ja aluspinnas oleva lubja reageerimisel vees lahustumatu lubiseep. Lubiseebiks muutununa on selline pind vett- ja mustusthülgav (hüdrofoobne), samas säilitab difusioonivõime (veeaurude läbilaskvuse).

Kasutuskohad:

Läikseep sobib stucco peenpahtli, silutud marmor-lubipahtli ja tadelakti lõpptöötluseks, andes pinnale läikeefekti. Läikseebi lahust võib kanda lisakaitse saavutamiseks ka kõigile teistele lubjapindadele. Kuna seebi kontsentraat on kergelt kollakat tooni, siis väga heledatel aluspindadel tuleks teha prooviruut. Veendumaks, et seebilahus ei muuda aluspinda kollasemaks.

Omadused:

- läbipaistev
- puhastest taimsetest ainetest tehtud
- hüdrofoobne
- mustusthülgav
- lahustivaba (lahustiks vesi)

Pakendid:

Art. nr. 224 - 400ml(kontsentraat)

Toodet on võimalik osta sobivas koguses, vastavalt pinna suurusele.

Täpsemat hinnapakkumist palun küsige meie salongidest.

Koostis:

Oliivõliseep, lubjavesi, ränihapped.

Pealekandmine:**Stucco peenpahtel:**

Viimasel stucco kihil 1-2 tundi kuivada lasta. Seejärel kantakse läikseep pehme pintsliga ühtlaselt pinnale ning lõpuks poleerimiseks silutakse veekord veneetsia kelluga. Poleerimiseks kasutatakse Veneetsia kellut (Art.nr. K 4227/4228) või roostevabast terasest kellut (Art. nr. K 4225).

Tadelakt:

Läikseep kantakse pehme pintsliga pinnale. Peale lühidat sisseibumist (kui märg läige on pinnalt kadunud) kiviga poleerida. Pind saab suurema läikivuse ja muutub mustust- ja vetthülgavaks. Veepritsmete rohketes kohtades korrata läikseebiga töötlemist 2-3 päeva pärast. Pind poleeritakse pehmest materjalist palliga, mis on kaetud õhukese kilega.

Stucco- ja tadelaktipindade hooldamine:

Puhastada saab veega, milles on lahjendatud väike kogus läikseepi. Pehme lapi või švammiga määratud kohad pesta. Järelepoleerimine teha samamoodi, nagu eelpool mainitud (pehme lapp, kilekott).

Kulu:

Ca. 50 ml/ veega lahjendatud seebilahust m² kohta. Kontsentraat tuleb lahjendada 1:6 veega 1m²- 7ml kontsentraati lahjendada ca 40ml veega.

Säilitamine:

Jahedas, kuivas ja õhu kindlalt suletuna säilib läikseep vähemalt 1 aasta.

Tööriistade puhastus:

Koheselt peale kasutamist sooja veega puhastada.

Ülejääkidega ümberkäimine:

Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Jääke võib kasutada puhastamiseks ja kasutatud pintslite pesemiseks.

Tähistus:

Mitterakendatav.

Oluline teada:

Seepi mitte lasta silma sattuda. Kui seep silma satub, siis koheselt rohke veega loputada. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Stucco peenpahtli ja tadelakti viimistlemisel on vajalik hea töötehnika tundmine, soovitav on osaleda eelnevalt kursustel. Infot nende toimumise kohta saab meie salongidest.

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Status: 03.2020; täielikult värskendatud.