



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Linaõlivärnits

Üldine info:

Õlibaasil looduslikel värvidel on tooraineks enamasti linaõli. Seda saadakse linaseemnetest. Seemned purustatakse ja pressitakse külmalt, kusjuures õli sisaldus seemnetes on 90 %. Linaõli kuivab võttes õhust hapnikku. Puhta linaõliga töödeldud puidu pinnad kuivavad mitu päeva. Et kuivamist paremaks ja kiiremaks muuta lisatakse õlile kuivamist kiirendavaid aineid (sikatiive). Linaõlivärnits on baastoode, selles sikatiive ei ole.

Kasutuskohad:

- Annab esmase pealispinna kaitse kõikidele puitudele sisetingimustes. Sobib ka loodusliku kivi ja korgi töötlemiseks. Kulumiskindluse saavutamiseks on vaja linaõlivärnits üle vahatada.
- Kruntimiseks. Selleks sobib linaõlivärnits lahjendatud 1:1 balsamtärpentiniga (poolõli).
- Kriidiga segatuna akende kittimiseks (linaõlikitt).
- Õlivärvide tegemiseks.

Omadused:

- difuusne
- mustust- ja vetthülgav
- suurepärase imendumisvõime
- annab heledatele puitudele meekarva tooni
- ei ole pragunev
- võimalik koheselt kahjustust parandada

Pakendid:

Art. nr. 410 - 1 l

Art. nr. 411 - 2,5 l

Art. nr. 412 - 5 l

Toodete hinda palun küsige meie salongidest.

Koostis:

Linaõli, pliivabad kuivamisained (koobalt- ja tsirkoonoktaadid).

Töötlemine:

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmuva, rasvast puhas ja imav. Õlitamise ajal peab temperatuur olema vähemalt 10 °C. Tugevalt imavad puidud (vanad palgid, puhastatud mööbel jne) võib lahjendatud värnitsaga kruntida (poolõliga). Lahjendamata linaõlivärnits kantakse pintsliga ühtlaselt pinnale. Ülejääke mitte jätta või ca. 30 min pärast pehme puhta lapiga eemaldada, kuni pind on ühtlaselt siidjas matt.

Pühkimata jäänud ülejäägid on pinnal näha läikivate kohtadena. Kui laigud pühkimata jätta, siis jäävad nad kleepuma ja läikima. Neid kohti mitte üle õlitada! Proovida eemaldada kleepuvaid kohti 5% soodalahusega ja alles siis uuesti väga õhukeselt üle õlitada.

Linaõlivärnits ei ole mõeldud puidule pinnapealseks kaitsekihiks vaid peab puidu sisse imbuma ja poorid täitma!

Kuivamisaeg:

Üle töödeldav ca. 24 tunni pärast 20 °C juures ja 65% õhuniiskuse juures. Kõrge õhuniiskus, külm, parkaineid sisaldavad aluspinnad (kuusk jt) ja liiga suured kogused kasutamisel pikendavad kuivamisaega. Lõplik kuivamine ca 4 nädalal pärast. Selle aja jooksul pinda mustuse eest hoida.

Kulu:

Olenevalt pinna imavusest, kihi kohta ca. 0,050 – 0,100 liitrit /m².

Hooldus:

Õlitatud ja vahetatud pindu soovitame vähese mustuse korral ainult puhta leige veega puhastada. Ei tohi kasutada kuuma vett ega rasva lahustavaid puhastusvahendeid. Suurema mustuse korral soovitame puhastada pinda oliivõliseebiga (nt Marseille seep Art. nr. 220).

Tihedamaks hoolduseks saab kasutada karnauubavaha emulsiooni (Art. nr. 420), lisades seda pesuveele. Kui pind peaks oma siidja läike kaotama, on soovitatav uuendada seda õrnalt käsnaga hõõrudes (ilma seebita). Suuremate pindade puhastuseks soovitame 2,5%-list soodalahust (art nr 992). Pärast soodaga puhastamist peab peab pinna uuesti linaõlivärnitsa kihiga üle katma. Kui pinnal peaks olema rauapuru, siis võib see linaõlivärnitsaga kattes tooni muuta.

Säilitamine:

Jahedas, kuivas ja korralikult suletuna säilib värnits mitmeid aastaid. Jäägid tuleks pinnale moodustuva „naha“ tekkimise vältimiseks väiksesse anumasse panna. Õli, millele on „nahk“ peale tulnud, enne kasutamist sõelast läbi valada.

Pikemal säilitamisel (üle 2 aasta) kaotab kuivamisaine oma mõju, st õli vaja kuivamiseks kauem aega. Kui lisada 25 ml sikatiivi (Art. nr. 435) 1 liitri kohta, saab algupärase kuivamiskiiruse taastada. Sikatiiv lisada kiireti segades ning lasta 24 tundi seista.

Tööriistade puhastus:

Peale kasutamist balsamtärpentiniga ja sooja seebiveega (Marseille seep Art.nr 220) puhastada.

Ülejääkidega ümberkäimine:

Jäägid ära kasutada. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad pakendid via selleks ettenähtud kogumispunkti.

Tähistus:

Vähemürgine - XN

Süttiv - VBFAll

Oluline teada:

Suuremate pindade töötlemisel on pealekandmine liiga töömahukas, siin soovitame vaha vahekorras 1:1 balsamtärpentiniga lahjendada ja peale kanda pehme pintsliga, lasta kuivada ning mitte poleerida. Kuivavate õlide tõttu on kasutatud lappide puhul isesüttimise oht! Lapid lasta värskes õhus kuivada või panna need tulekindlasse suletud nõusse.

Päikesevalgus võib tekitada tumedaks värvumist. Õlist tekkinud iseloomulik lõhn kaob paari päeva jooksul. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes.

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Status: 03.2020; täielikult värskendatud.