

Karnaubavaha saadakse Brasiilias kasvava palmi lehtedelt. Karnaubavaha emulsiooni kasutatakse puitpindade hooldamiseks ja kaitsmiseks.

## Kasutuskohad

Puit- ja korkpõrandad, mööblipinnad, kiviplaadid. Sobib **interjööris** kasutamiseks.

Karnaubavaha emulsiooni ei tohi kasutada lahjendamata kujul. Siledatel pindadel tuleb vaha kasutada mõõdukalt, et vältida libisemise ohtu. Eelnevalt õlitamata põrandatel ja tööpindadel ei tohi karnaubavaha kasutada.

## Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- mustust ja vett hülgav
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- vees lahustuv
- kiiresti kuivav

## Koostis

- vesi
- karnaubavaha
- looduslike rasvhapete baasil emulgaator
- kaaliumsorbaat

## Õlitatud pindade hooldus

Õlitatud ja vahatatud põrandate, mööbli (puit, kork, kivi, keraamika) ja linaleomi hooldamine. Kanda tuhmunud pindadele vastavalt vajadusele. Lisada **1-2 supilusikatäit karnaubavaha emulsiooni 5 l leige vee sisse** ning hooldada pind niiske lapiga. Laske kuivada. Annab pinnale siidise läike ja värske välimuse.

## Õlitatud pindade esmane kaitse

Täiendav kaitse õlitatud või vahatatud pindadele mustuse, mehaanilise hõõrdumise, tolmu ja vee vastu. Pind peab olema täielikult kuivanud. Lahjendada **1 osa karnaubavaha emulsiooni 2 osa veega** ning kanda pinnale pehme lapi või pintsliga. Laske kuivada. Vajadusel korrake protsessi. Vajadusel poleerige pehme lapiga.

Materjali kulu: 20 ml karnaubavaha emulsiooni + 40 ml vett m2 kohta ühes kihis

## Töötlemata puitmööbli kaitse

Töötlemata puit lihvida (P100-120) ja pühkida tolmu. Lahjendada **1 osa karnaubavaha emulsiooni 2 osa veega**. Kanda pinnale ühtlaselt pehme käsna või pintsliga. Laske kuivada. Vajadusel korrake protsessi. Vajadusel poleerige pehme lapiga. Vajadusel teostada vahelihv (P120). Pind ei jää lõhnama ning ei muuda puitu kollakamaks. Pind muutub kergemini puhastatavaks.

Materjali kulu: 35 ml karnaubavaha emulsiooni + 70 ml vett m2 kohta ühes kihis.

## Töötlemata talade, paneelide ja puitmööbli immutamine

Töötlemata puit lihvida (P100-120) ja pühkida tolmu. Lahjendada **1 osa karnaubavaha emulsiooni 4 osa veega**. Kanda pinnale ühtlaselt pehme käsna või pintsliga. Laske kuivada. Vajadusel korrake protsessi. Vajadusel poleerige pehme lapiga. Vajadusel teostada vahelihv (P120). Pind ei jää lõhnama ning ei muuda puitu kollakamaks. Pind muutub kergemini puhastatavaks.

Materjali kulu: 25 ml karnaubavaha emulsiooni + 100 ml vett m2 kohta ühes kihis.

---

## Haim viimistlussalongi soovitus:

### Vahatamine

Vahatatud pinda võib peale kuivamist pehme lapiga poleerida, siis jääb pind ühtlasem ja siidjalt läikiv. Vertikaalsetele pindadele kandmisel jälgida, et ei tekiks voolamise jälgi. Need kohad tuleks kohe kuivema pintsliga parandada. Voolamisjäljed võivad kuivada tumedamaks ja hiljem on neid keeruline parandada.

---

### Kuivamisaeg

1-2 tundi 20°C.

### Pakendid

Art. nr. 415.2 ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

### Sobivad töövahendid

- Pehme pintsel
- Švamm
- Lapp

### Säilitamine

Kuivas ja mittekülmavas kohas säilib karnaubavaha vähemalt 1 aasta.

### Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

### Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

### Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10113, Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)