
Kaseiinkrunt on kaseiini baasil värvitu krunt savi-, lubi-, lubitsement- ja kipskrohvidele ning lauspahteldatud kipsplaatidele enne värvimist ja krohvimist. Vähendab tugevasti imavate pindade imavust ja ühtlustab erineva imavusega aluspindu.

Aluspind

Sobivaks aluspinnaks on kõik töötlemata lubi-, kips-, tsement- ja savikrohvid, lauspahteldatud kipsplaadid ja betoon. Ei sobi läikivatele, mitteimavatele ja püsivalt niiskes olevatele pindadele.

Omadused

- pulber veega segamiseks
- värvitu, läbipaistev
- vähendab pindade imavust
- kergesti pealekantav
- tungib sügavale aluspinda
- difuusne
- ei sisalda säilitusaineid
- jägid võib kompostida

Koostis

- kaseiin
- sooda

Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna imavusest jagub 250 g pakist 40–60 m² pinna kruntimiseks. Täpsemad kulunormid tuleb konkreetse pinna jaoks kohapeal välja selgitada.

Aluspind

Aluspind peab olema töötlemata, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja imav.

- Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga.
- Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada. Tapeediliimi jägid samuti hoolikalt maha pesta.
- Pudiseva liivaga pinnad korralikult puhtaks harjata.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Võimalikud õlijägid betoonipinnalt eemaldada.
- Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused.

Krundi kokku segamine

Kaseiinkrundi segamiseks on vaja vähemalt 10 l nõud ja trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Nõu põhja tuleb alguses panna u 3 l külma vett. Pidevalt trelliga segades valada koti sisu (250 g) ühtlase joana vette. Jälgida, et segu ei jääks tükki. Lasta 30 min seista, et liimained tööle hakkaksid. Seejärel veelkord korralikult läbi segada ning pidevalt segades 5 liitrit vett juurde lisada.

Kruntimine

Kaseiinkrunti tuleb ühtlaselt ja piisavalt palju pinnale kanda. Krundi pealekandmine peab toimuma tingimata alt ülespoole. Ainult niipalju vedelikku peale kanda kui pind sisse imada suudab. Ülejäägid (märjalt läikivad kohad) tuleb enne kuivamist pintsliga või lapiga eemaldada. Töötamisel peab temperatuur olema vähemalt 8°C. Valmissegatud krunt tuleks samal päeval ära kasutada.

Krohvide kinnitamine

Kaseiinkrunt sobib ka krohvidele läbipaistva kinnituskihiga tegemiseks. Enne suurema pinna töötlemist teha prooviruut ja veenduda, et toon on kuivades sobilik ning aluspinnaga ei teki heledamaid laike või läikivadi kohti.

Kuivamisaeg

20° ruumis 8 tunni pärast kuiv ja kaseiini või lubja baasil värvide või krohvidega edasi töödeldav.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist puhastada sooja veega.

Pakendid

Art. nr. 145 ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib kaseiinkrunt 2 aastat.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Värviprits ja rull ei sobi kaseiinkrundi pinnale kandmiseks.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10113, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee