
Kaseiinlasuuri kasutatakse lasuursete pindade, švammitehnikate ja šabloonimustrite tegemiseks kuivades siseruumides. Lasuuri võib pinnale kanda pintseldades, tupsutades või rullides, kasutades erinevaid pintsleid, harju, švamme ja lappe.

Aluspind

Sobib kasutamiseks kõigile **imava pinnaga krohvidele ja värvidele**

(nt Kreidezeit kaseiinvärv, pintsel- ja rullkrohv, marmor-lubikrohv, marmor-lubipahtel, marmor-lubivärv). Eriti heaks aluspinnaks on **valged struktuursed pinnad**.

Ebasobivateks aluspindadeks on liimvärvid, lateksvärvid, kunstmaterjalist pinnad, metall, puit, mitteimavad ja niisked pinnad.

Omadused

- ei sisalda säilitusaineid
- kergesti pinnale kantav
- difuusne
- jäägid võib kompostida
- pulber veega segamiseks
- pigmendiga toonitav
- matt

Koostis

- kaseiin
- sooda
- metüülselluloos

Materjali kulu

Ühes kihis lasuurides on keskmine kulu **2 g/m²**.

Lasuuri kokku segamine

Toonitud lasuuri korral tuleb **pigmentid hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks**. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. 1 g lasuuri pulbri kohta võtta alguses 10 ml külma vett ning lahustada kiiresti kasutades mikserit või visplit. Lasuur tuleb lisada veele ja jälgida, et see täielikult lahustuks ning ei jääks klimpe. Lasta segul 30 minutit seista ja paisuda ning seejärel uuesti korralikult läbi segada.

Olenevalt seina imavusest ning efekti intensiivsusest tuleb segu veega edasi lahjendada.

Nähtavate pintslijälgede ning šabloonitehnika jaoks lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 20-40 ml vett.

Voolava lasuuri tegemiseks krobelistele aluspindadele lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 50-60 ml vett.

Mitmekihilise pilvise lasuuri jaoks lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 70 ml vett. Soovi korral võib see kogust veelgi suurendada.

Seejärel lisada segule pastaks segatud pigment ning uuesti korralikult läbi segada.

Haim viimistlussalongi soovitus:

Lasuurimine

Toon intensiivsuse testimiseks võib segu kanda sobivas tehnikas valgele paberile ning kuivatada fööniga. Kui toon on liiga intensiivne, tuleb suurendada vee kogust. Pigmenti kogus ei tohiks ületada kaseiinlasuuri pulbri kogust.

Lasuurimiseks on väga palju erinevaid tehnikaid. Kasutada võib erinevaid pintsleid, harju, rulle, švamme, lappe. Lasuuri võib pinnale kanda pintseldades, tupsutades, rullides, pealekandmine ülevalt alla ja võimalikult ühtlaselt hajutades. Samuti võib kanda erinevalt toonitud lasuuri kihte üksteise peale. Efekti võib lisada sädelevate pigmentide kasutamisega. Kaseiin- ja teistele kergesti ülessulavatele pindadele lasuuri kandes tuleb aluspindade säilimiseks arvestada, et ühe koha peal ei tohi kaua peatuda. Kui mõni koht vajab parandamist, siis tuleb vahepeal lasta pinnal ära kuivada ja hiljem üle teha. Lasuuri tuleb pinnal hajutada nii, et ei tekiks laike või n-ö paane, sest kõik ülekattega kohad kuivavad tumedamaks.

Soovitame kasutada suurt pehmet pintslit ja teha poolkaare/risti-rästi liigutust, liikudes seinapinnal vasakult paremale ja vastupidi, et tulemus jääks kaunilt pilvine. Lasuuri aeg-ajalt segada, et vältida sädeluse ja pigmenti anuma põhja vajumist. Teise kihi lasuuri võib pinnale kanda 4-6 tunni pärast (20 soojakraadi juures). Lõplikult kuiv on lasuur 24 tunni möödudes.

Valmis segatud lasuur tuleb ära kasutada samal päeval!

Pakendid

Art. nr. 2108 ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib lasuur 2 aastat.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Rull
- Švamm
- Lapp

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10113, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee