

Kaseiinvärv on matt seina- ja laevärv, mis sobib kuivadesse siseruumidesse. Kaseiinvärv jääb pinnal sile ning jätab pinna sametiseks. Kaseiinvärvi saab lisaks pinnale kanda pintsliga, rulli või värvipritsi abil.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon, pabertapeet. Tinglikult sobiv ka eelnevalt dispersioonvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks. Sel juhul tuleb eelnevalt teha kindlasti prooviruut ja veenduda tulemuse sobilikkuses.

Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- loomulik valge toon
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)
- vegan

Koostis

- marmorjahu
- kriit
- taimne kaseiin
- kaoliin
- sooda
- metüülselluloos

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga.**
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Materjali kulu

Siledal pinnal on keskmine kulu kahes kihis värvides **280 g/m²** kohta. Struktuursel krohvipinnal on keskmine kulu kahes kihis värvides **400 g/m²**.

Värvi kokku segamine

Värv tuleb enne kasutamist läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga.

Rulliga värvides tuleks arvestada 1 kg pulbri kohta 650 ml külma vett.

Pintsliga värvides tuleks arvestada 1 kg pulbri kohta 750 ml vett.

Segatud värvil lasta seista vähemalt 30 minutit, seejärel värv uuesti korralikult läbi segada. Vajadusel võib vee kogust suurendada kuni 100 ml.

Toonitud värvi korral tuleb **pigmendid hõõruda veega ühtlaseks pastaks** ning lisada värvi sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks.

Värv tuleb kokku segada ja pinnale kanda samal päeval.

Haim viimistlussalongi soovitus:

Värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Värv kantakse pinnale **suure ja tiheda pintsl**, **rulli või värvipritsiga (min 200 bar)**. Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Samuti on toonitud värvisegu 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus.

- Pintsliga värvimine

X-kujuliste või poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi.

Pintslitõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Pintslimuster jääb pärast värvimist näha.

- Rulliga värvimine

Rulliga liikuda seinal alguses tehes x-kujulisi tõmbeid, seejärel kohe tõmmata rulliga ühtlaselt üles-alla.

Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Värv on lõplikult kuiv 24 tunni pärast.

Pakendid

Art. nr. 2108 ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib värvipuber 1 aasta.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Rull
- Airless-värviprits (min 200 bar)

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Parandustööde jaoks võib väikest kogust värvi säilitada sügavkülmas.

Tööriistade puhastamine

Pärast värvimise lõpetamist puhastada sooja veega.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee