

Kaseiinkrunt on värvitu krunt savi-, lubi-, lubitsement- ja kipskrohvidele ning lauspahteldatud kipsplaatidele enne värvimist ja krohvimist kuivadesse ruumidesse. Vähendab tugevasti imavate pindade imavust, ühtlustab erineva imavusega aluspindu ja ei vähenda krohvi veeauru imavust.

## Kasutuskohad

Sobivaks aluspinnaks on kõik töötlemata lubi-, kips-, tsement- ja savikroovid, lauspahteldatud kipsplaadid ja betoon. Ei sobi läikivatele, mitteimavatele, kuumaks minevatele ja püsivalt niiskes olevatele pindadele.

## Omadused

- pulber veega segamiseks
- värvitu, läbipaistev
- vähendab pindade imavust
- kergesti pealekantav
- tungib sügavale aluspinda
- difuusne
- ei sisalda säilitusaineid
- jäägid võib kompostida

## Koostis

- kaseiin
- naatriumkarbonaat

## Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna imavusest jagub **250 g pakist 40–60 m<sup>2</sup>** pinna kruntimiseks. Täpsemad kulunormid tuleb konkreetse pinna jaoks kohapeal välja selgitada.

## Aluspind

Aluspind peab olema töötlemata, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja imav.

- Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga.
- Vanad liimvärvikihid või muud kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta.
- Pudiseva liivaga pinnad korralikult puhtaks harjata.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Võimalikud õlijäägid betoonipinnalt eemaldada.
- Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused.

## Krundi kokku segamine

250 g kaseiinkrundi segamiseks on vaja vähemalt 10 l nõud ja trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Nõu põhja tuleb alguses panna u 3 l külma vett. Pidevalt trelliga segades valada koti sisu (250 g) ühtlase joana vette. Jälgida, et segu ei jääks tükki. Lasta 30 min seista, et liimained tööle hakkaksid. Seejärel veelkord korralikult läbi segada ning pidevalt segades 5 liitrit külma vett juurde lisada.

Ostes kaseiinkrunti mahu alusel, võib vee kogust arvestada nii: 1 g kaseiinkrundi kohta arvestada alguses **12 ml külma vett**, lasta segul 30 min seista. Seejärel segu korralikult läbi segada ning lisada 1 g kaseiinkrundi kohta **20 ml külma vett**.

---

## Kruntimine

Kaseiinkrunti tuleb ühtlaselt ja piisavalt palju **pintsliga** pinnale kanda. Krundi pealekandmine peab toimuma tingimata alt ülespoole. Ainult niipalju vedelikku peale kanda kui pind sisse imada suudab. Ülejäägid (märjalt läikivad kohad) tuleb enne kuivamist pintsli või lapiga eemaldada. Töötamisel peab temperatuur olema vähemalt 8°C.

**Valmissegatud krunt tuleks samal päeval ära kasutada.** Halvasti lõhnavat krunti ei tohi pinnale kanda!

---

## Kuivamisaeg

20° ruumis 8 tunni pärast kuiv ja kaseiini või lubja baasil värvide või krohvidega edasi töödeldav.

## Pakendid

Art. nr. 1103 ja kaalu põhiselt vastavalt m<sup>2</sup> infole.

## Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel

Värviprits ja rull ei sobi kaseiinkrundi pinnale kandmiseks.

## EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/h): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

## Oluline teada

Toode on ohutu. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

## Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist puhastada sooja veega.

## Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib kaseiinkrunt 2 aastat.

## Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)