

Kaseiinlasuuri kasutatakse lasuursete pindade, švammitehnikate ja šabloonimustrite tegemiseks kuivades siseruumides. Lasuuri võib pinnale kanda pintseldades, tupsutades või rullides, kasutades erinevaid pintsleid, harju, švamme ja lappe.

Aluspind

Sobib kasutamiseks kõigile **imava pinnaga krohvidele ja värvidele**

(nt Kreidezeit kaseiinvärv, pintsel- ja rullkrohv, marmor-lubikrohv, marmor-lubipahtel, marmor-lubivärv). Eriti heaks aluspinnaks on **valged struktuursed pinnad**.

Ebasobivateks aluspindadeks on liimvärvid, lateksvärvid, kunstmaterjalist pinnad, metall, puit, mitteimavad ja niisked pinnad. Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv, stabiilne, rasvavaba ning ilma värviandvate ja tungivate koostisosadeta.

Omadused

- ei sisalda säilitusaineid
- kergesti pinnale kantav
- difuusne
- jäägid võib kompostida
- pulber veega segamiseks
- pigmendiga toonitav
- matt

Koostis

- kaseiin
- sooda
- metüülselluloos

Materjali kulu

Ühes kihis lasuurides on keskmine kulu **2 g/m²**.

Lasuuri kokku segamine

Toonitud lasuuri korral tuleb **pigmentid hõõruda veega ühtlaseks pastaks**. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. 1 g lasuuri pulbri kohta võtta alguses 10 ml külma vett ning lahustada kiiresti kasutades mikserit või visplit. Lasuur tuleb lisada veele ja jälgida, et see täielikult lahustuks ning ei jääks klimpe. Lasta segul 30 minutit seista ja paisuda ning seejärel uuesti korralikult läbi segada.

Olenevalt seina imavusest ning efekti intensiivsusest tuleb segu veega edasi lahjendada.

Nähtavate pintslijälgede ning šabloonitehnika jaoks lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 20-40 ml vett.

Voolava lasuuri tegemiseks krobelistele aluspindadele lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 50-60 ml vett.

Mitmekihilise pilvise lasuuri jaoks lisada segule 1 g lasuuri pulbri kohta 70 ml vett. Soovi korral võib see kogust veelgi suurendada.

Seejärel lisada segule pastaks segatud pigment ning uuesti korralikult läbi segada.

Haim viimistlussalongi soovitus:

Lasuurimine

Toon intensiivsuse testimiseks võib segu kanda sobivas tehnikas valgele paberile ning kuivatada fööniga. Kui toon on liiga intensiivne, tuleb suurendada vee kogust. Lasuur kuivab pinnal mitu tooni heledamaks. Pigmenti kogus ei tohiks ületada kaseiinlasuuri pulbri kogust.

Lasuurimiseks on väga palju erinevaid tehnikaid. Kasutada võib erinevaid pintsleid, harju, rulle, švamme, lappe. Lasuuri võib pinnale kanda pintseldades, tupsutades, rullides, pealekandmine ülevalt alla ja võimalikult ühtlaselt hajutades. Samuti võib kanda erinevalt toonitud lasuurikihte üksteise peale. Efekti võib lisada sädelevate pigmentide kasutamisega. Kaseiin- ja teistele kergesti ülessulavatele pindadele lasuuri kandes tuleb aluspindade säilimiseks arvestada, et ühe koha peal ei tohi kaua peatuda. Kui mõni koht vajab parandamist, siis tuleb vahepeal lasta pinnal ära kuivada ja hiljem üle teha. Lasuuri tuleb pinnal hajutada nii, et ei tekiks laike või n-ö paane, sest kõik ülekattega kohad kuivavad tumedamaks.

Soovitame kasutada suurt pehmet pintslit ja teha poolkaare/risti-rästi liigutust, liikudes seinapinnal vasakult paremale ja vastupidi, et tulemus jääks kaunilt pilvine. Lasuuri aeg-ajalt segada, et vältida sädeluse ja pigmenti anuma põhja vajumist. Teise kihi lasuuri võib pinnale kanda 4-6 tunni pärast (20 soojakraadi juures). Lõplikult kuiv on lasuur 24 tunni möödudes.

Valmis segatud lasuur tuleb ära kasutada samal päeval!

Krohvipindade kinnitamine

100 g kaseiinlasuuri tuleb lahjendada alguses 1 l külma veega. Lasta seista pool tundi, segada ning lisada veel 7 l vett. Lasuur kanda pinnale pintsli või pihustiga (rulli ei või kasutada!). Veenduge, et lasuur tungib krohvi sisse mitte ei jää pinnale, vastasel juhul võivad tekkida läikivad laigud. Soovitame lasuuri kanda peale alt üles liikudes.

Krohvi toon võib veidi tumedamaks muutuda, seega tuleks teha proov enne kogu pinna lasuurimist.

Pakendid

Art. nr. 2108 ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Rull
- Švamm
- Lapp

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/1): 200 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib lasuur 2 aastat.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Oluline teada

Toode on ohutu. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lasuuril on kaseiinile omane lõhn ning see kaob lasuuri kuivades. Tugevad aluspinna erinevused võivad tekitada ebahütlase tooni.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajat vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida toote sobivust pinnale. Käesolev tootejuhend kaotab kehtivuse pärast uue versiooni avalikustamist. Värskenatund 10.2021.