

Läikseebi peamine koostisosa on puhas oliiviseep, mis toodetakse Kreeka saarel Korful asuvas tehases. See ei sisalda värvaineid, säilitusaineid ega lõhnaaineid. Kui seep lahustub vees ja kantakse piisavalt leeliseliste lubjakivipindadele, siis osa looduslikust seebist muundub nn lubjaseebiks, mis annavad seinale niiskuse- ja mustusehülgavad omadused (hüdrofoobne toime), kahjustamata samal ajal selle difusioonivõimet.

## Kasutuskohad

Kreidezeiti stuccolustro, stucco peenpahtli, tadelakti ja marmorino pinnakatete jaoks. Sobib ka lõppviimistluseks mattidele pindadele nagu Kreidezeit marmor-lubikrohvi, marmor-lubipahtel ja lubivärvi jaoks.

## Omadused

- Kontsentraat, mis tuleb lahjendada veega (1:6)
- Läbipaistev
- Hüdrofoobne (niiskust hülgav)
- Mustust hülgav
- Puhtalt taimne koostis
- Ilma värvainete, säilitusainete ja lõhnaaineteta
- Vegan

## Koostis

Vesi, oliiviõli naatriumseep, lubjakivi sintervesi

## Pakend

500 ml art 3502-500, 35 m<sup>2</sup>

## Lahjendamine

Raputage toodet kergelt enne avamist. Lahjendage **1 osa läikseepi 6 osa veega**. Toodet ei tohi kasutada lahjendamata kujul!

## Katsepind

Enne suurte pindade töötlemist on soovitatav teha proov väiksemale näidispinna, et hinnata aluspinna võimalikke värvimuutusi ja koostoimeid.

## Materjali kulu

Keskmine läikseebi kulu on 15 ml/m<sup>2</sup> kontsentraati, mis lahjendatakse 90 ml veega. Täpne kulu määratakse vastavalt aluspinnale.

## Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

## Sobivad töövahendid

- Veneetsia kellu
- Pintsel

---

## HAIM viimistlussalongi soovitus:

### Pindade seebitamine

#### Läikiva viimistlusega pinnad

Suurematel pindadel kantakse lahjendatud läikseep pinnale umbes 1 m<sup>2</sup> kaupa ja seejärel pressitakse kohe või pärast lühikest imendumist veneetsia kelluga. Läikseep ei tohi ilma edasise töötluseta ära kuivada.

- **Stucco peenpahtel ja stuccolustro**

Seep kantakse pinnale 1-2 h pärast viimase kihi peale kandmist. Pind peaks olema puutekuiv, kuid mitte täiesti ära kuivanud. Seebisegu kantakse pinnale pintsliga ning silutakse veneetsia kelluga. Liigne seep tuleb kellult lapiga eemaldada.

- **Marmorino ja marmor-lubipahtel**

Kui materjali pind on kelluga tihendades läikima läinud, on õige aeg seebisegu peale kandmiseks. Läikseep kantakse pinnale pintsliga ning silutakse seejärel veneetsia kelluga. Üleliigne seep tuleb kellult lapiga eemaldada.

- **Tadelakt**

Läikeseep kantakse peale kohe pärast tadelakti teise kihi poleerimise lõpetamist. Tadelakti pind peab olema puutekuiv, kuid mitte täielikult kuivanud. Kandke seep ühtlaselt peale pehme pintsliga. Lase sellel lühikest aega imenduda ja seejärel poleerige kiviga, kuni saavutate ühtlase läike.

Veepritsmete rohketes kohtades korrata läikseebiga töötlemist 1-2 päeva pärast. Pind poleeritakse pehmest materjalist palliga, mis on kaetud õhukese kilega.

#### Mati lõppviimistlusega pinnad

- **Marmor-lubivärv, marmor-lubipahtel ja marmor-lubikrohv**

Lase viimistlusmaterjalil täielikult kuivada.

Kandke läikeseep õhukese, ühtlase ja kiire kihina alt ülespoole pintsliga. Vajadusel hõõruge pinda kohe pärast pealekandmist õrnalt pehme lapiga, et eemaldada pintslijäljed.

Kui seebisegu on kantud peale kuivanud materjalile, siis seda pinda ei tohi enam kelluga poleerida!

Toonitud lubjapindadel võib tekkida värvi süvenemine või lubjaseebile omane valkjas pilv, seega tuleb enne suure pinna töötlemist teha proov.

Kuna silumistehnikaid on väga erinevaid, siis soovime osaleda enne materjalide paigaldamist osaleda meie seminaril või küsida konsultatsiooni. Täpsema info jaoks võtke meiega ühendust!

---

### Pindade puhastamine

Puhastage mustus lahjendatud läikeseebi ja pehme lapi või käsna. Seejärel kuivatage pind kuiva pehme lapiga. Seebitatud matte pindasid tuleks hõõruda väga ettevaatlikult ja ilma surveta, vastasel juhul võivad tekkida läikivad laigud.

## Säilitamine

Toode säilib vähemalt 1 aasta, kui seda hoida õhukindlalt suletuna, jahedas ja kaitstuna külmumise eest.

## EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/l): 200 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

## Ohtlikkuse kvalifikatsioon

Ei ole ohtlik aine.

## Jäätmekäitlus

Kuivanud toote jääke võib visata olmeprügi hulka. Tühjad anumad on taaskasutatavad.

## Hoiatus

Vältida silma sattumist. Silma sattumise korral loputada rohke veega, ka silmalaugude alt. Pöörake tähelepanu võimalikele allergiatele looduslike ainete suhtes. Kasutatud looduslikud toorained annavad tootele iseloomuliku lõhna! Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
+372 5556 6989  
tallinn@haim.ee