

LASUURNE LINAÕLIVÄRV

puidutoonides

HA:IM

Kreidezeiti lasuurne linaõlivärv on ilmastikukindel ja vaiguvaba. Värv ei pragune ega kooru. Tänu difuussusele saab niiskus liikuda puidust väljapoole ning seega on puit kaitsud kõdunemise ja niiskuse eest.

Aluspind

Aluspind peab olema töötlemata, kuiv, rasvavaba ja neutraalse pH-ga. Vanad alküüd- või akrüülvaigu baasil värvi kihid maha võtta. Üksikud kohad, kus vaik välja imbub tuleks üle põletada. Puidu pind lihvida (liivapaberiga P100 – P120) ja puhastada tolmust. Pealekandmise ja kuivamise temperatuur peab olema värvimiseks vähemalt 10°C. Puidu niiskus ei tohi olla üle 15%. Sobib ka terase ja tsingi värvimiseks.

Omadused

- kasutusvalmis värv
- mustust ja vett tõrjuv
- läbipaistev, tood esile puidusüü
- ilmastikukindel, elastne, vaiguvaba
- ei pragune, rebene, kooru
- difuusne
- biotsiidivaba
- koobalti-, plii- ja baariumivaba

Koostis

Linaseemneõli, linaseemne stand õli, tungiõli, balsami tärpentiin, puidukampoli glütseroolester, maapigmendid, rauaoksiidpigment, talk, savi, räni, mangaani- ja kaltsiumkuivatusained

Üldine informatsioon

Kreidezeiti lasuurne linaõlivärv on ilmastikukindel ja vaiguvaba värv puitpindade kaitsmiseks. Värv ei pragune ega kooru. Tänu difuussusele saab niiskus liikuda puidust väljapoole ning seega on puit kaitstud kõdunemise ja niiskuse eest. Välitingimustes kasutamiseks tuleks värvile lisada pleekimiskindlaid Kreidezeit pigmente, et esile tuua puidu loomulik tekstuur, pakkuda head UV-kaitset ja vähendada halliks muutumist ning ilmastikukahjustusi. Värv on saadaval 9 erinevas puidutoonis:



pine . art. 480



larch . art. 481



light oak . art. 482



antique oak . art. 483



teak . art. 484



chestnut . art. 485



wenge . art. 486



palisander . art. 487



ebony . art. 488

Sobivad aluspinnad

Sobib väga hästi akende, uste, puitfassaadide, puitkarkasside, mänguväljakute, aedade ja autovarjualuste värvimiseks. Piiratud kasutus põrandatel.

Materjali kulu

0,06 l/m² 1 kiht vastavalt aluspinna imavusele, täpne kulu selgitada välja konkreetsel objektil kohapeal.

Sobimatud aluspinnad

Ei sobi pliitidele, ahjudele, radiaatoritele, kütetorudele ega akrüül- ja elastsetele sünteetilistele vaiguvärvidele ega katusepindadele.

Puidu kaitsmine enne värvimistöid

Hoidke puitu kuivana ning kaitske seda liigse niiskuse eest. Materjal tuleks eraldada maapinnast ning puidukihtide vahel peaks saama õhk liikuda.

Aluspinna ette valmistamine

Eemaldage vaik ja vanad sünteetilised katted. Välistingimustes kasutamisel töödelge imavaid otspindasid Kreidezeit vaiguõliga (art 11108) ja laske kuivada vähemalt 24 tundi. Uus või ilmastikust kahjustatud puit tuleks lihvida (P80-100). Liiga peene liivapaberiga lihvimine muudab puidu liiga tihedaks ja vähendab õli imavust.

Kruntimine:

Uut ja normaalset imavat puitu ei ole vaja kruntida. Kruntõliga võib kruntida kõrge imavuse ja ilmastikust kahjustatud puitu.

Peale kandmine

Sega korralikult enne kasutamist. Kanna värv ühtlase ja õhukese kihina kasutades pintslit. Esimene kiht peab olema kuivanud enne teise kihi peale kandmist. Välistingimustes kasutamisel tuleks kasutada roostevabast metallist kruvisid ja kinnitusi, et vältida tumedate plekkide tekkimist. Töö- ja kuivamistemperatuur peab olema vähemalt 10°C 48 tunni jooksul.

1. Esimene kiht lasuuri:

Välistingimused:

Kanna lasuurne linaõlivärv pintsli või lapiga ühtlaselt pinnale. Pigmenteeritud värvi tuleks jooksvalt segada, et pigment põhja ei vajuks.

Sisetingimused:

Kanna lasuurne linaõlivärv pintsli või lapiga ühtlaselt pinnale. Mati lõpptulemuse saavutamiseks tuleks pinnale jäänud õli 10-20 minutit pärast värvi pinnale kandmist puhta lapiga eemaldada.

2. Vahelihv

Vahelihv on vajalik, kui pärast esimese kihi peale kandmist on puidukiud üles tulnud. Pind tuleb tolmust puhastada.

3. Teine kiht lasuuri:

Kanna lasuurne linaõlivärv pinnale samamoodi nagu esimesel korral.

Lahjendamine

Olenevalt aluspinna imavusest, temperatuurist ja kasutatavatest tööriistadest võib värvi lahjendada 5-10 % Portugali vaigutärpentiniga.

Kuivamisaeg

20°C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures kuiv ja valmis järgmise kihi peale kandmiseks ca 24 h. Täielikult oma tugevuse saavutab värv umbes nelja nädalaga.

Puhastamine ja hooldamine

Kerge mustuse korral puhastage sooja veega. Tugevama mustuse korral kasutage Korfu seepi või oliiviholdusseepi. Õige hooldus pikendab oluliselt värvkatte eluiga. Kontrollige pindu visuaalselt vähemalt kaks korda aastas ja puhastage koheselt mustus vältimaks seente ja hallituse levikut.

Sära kaotanud kohtade jaoks kasutage puidulasuuri (art 4403) või hooldusõli (5104), kandes toode peale õhukese kihina. 10 minuti pärast hõõruda pind üle kuiva lapiga kuni saavutatakse ühtlaselt särav tulemus.

Pind vajab värskendust, kui pinnal on näha puidu mustrit või kui värv kriidistub. Pind tuleks seebiveega puhastada ja lasta kuivada. Tugevama mustuse võib eemaldada liivapaberiga (P100). Pind töödelda kruntõliga ning värvida. Pinna värskendamine oleneb väga suuresti ilmastikust ning hooldamisest.

Pakendid

Art. nr. 441. Saadaval on 750 ml (12 m²), 2,5 l (40m²) taara.

Sobivad töövahendid

- Pintsel

Pihusti ega rulliga värvimine pole soovitatav!

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/f) 700 g/l (2010). Toode sisaldab max 450 g/l LOÜ-d.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib värv 2 aastat.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Tööriistade puhastamine

Koheselt peale kasutamist puhastada Portugali vaigutärpentini ja seebiveega.

Hoiatus

Värvimise lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja pleknõusse või kohta kus need ei ole tuleohtlikud. Kokkusurutud värvine lapp võib ise süttida. Soovitatav on see panna plekk- või klaaspurki. Värvimise ajal võivad ruumi tekkida samuti süttivad aarud. Lahtiseid tulekoldeid tuleks seetõttu töötamise ajal vältida. Ruumi tuleb korralikult õhutada. Me ei taga täielikku seenetõrjet, kuna meie tooted ei sisalda fungitsiide. Kogu eelnev õpetus on mõeldud ainult töötlemata puidupindade kasutamiseks.

Tähelepanu! Tänapäeval on aknad eelnevalt juba ületöödeldud puidukaitse vahenditega (akrüüli baasil). Nende ülevärvimine looduslike õlidega ei anna kauaaegselt püsivat tulemust. Et tulemus oleks püsiv ja pikaajaline, eemaldada see kiht.

Värvi tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes. Looduslike õlide kuivamise ajal võib ruumi jääda neile iseloomulik lõhn. See kaob paari päeva möödudes. Värvimuutused võivad tuleneda vähesest loomulikust valgusest.

Töötervishoid ja tööohutus

H226: Tuleohtlik vedelik ja aur.

H302: Allaneelamisel kahjulik.

H304: Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H312: Nahale sattumisel kahjulik.

H315: Põhjustab nahaärritust.

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H332: Sissehingamisel kahjulik.

H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

EUH 208: Sisaldab vaigutärpentiinõli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.



P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.

P331: MITTE kutsuda esile oksendamist.

P301 + P310_ ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga...

P303 + P361 + P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.

P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P405: Hoida lukustatult.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada ...

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee