

## JÄME TERA

---

Laia kasutusvõimaluse ja hea nakkuvusega mineraalne viimistlusmaterjal siseruumidesse. Marmor-lubikrohvi tera suurus on kuni 1,4 mm, tänu millele saab luua mati lõpptulemusega struktuurseid pindasid. Toonitud krohvi lõpptulemus jääb kergelt pilvine.

---

### Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib marmor-lubikrohvi loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niisketesse ruumidesse.

### Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- kergelt töödeldav
- tasandab väiksemad aluspinna ebatasasused
- hõõrdumiskindel
- hallitust pärssiv
- loomulik valge toon
- aluseline (pH 13)
- vegan
- pigmendiga toonitav (kuni 5%)

### Koostis

- marmorliiv
- kvartsiiv
- marmorlubihüdraat
- tselluloos
- metüülselluloos

### Aluspind

**Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv.** Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaide aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundiga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Puhasta hallitusest mõjutatud mineraalpinnad soodaga või töödelda Fungi Stop-iga.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

### Sobivad aluspinnad

Töötlemata mineraalkrohvid, betoon, eelnevalt pahteldatud ja krunditud kipsplaadid, kiudkipsplaadid, fliistapeet.

### Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

### Materjali kulu

Materjali kulu on **2 kg/m<sup>2</sup>**, juhul kui kihi paksus on 2 mm. Kihi paksus võib olla 2-8 mm. Ühes kihis peale kandes arvestame materjali kuluks **2 kg/m<sup>2</sup>**, kahes kihis **4 kg/m<sup>2</sup>**. Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

## Krohvi kokku segamine

1 kg marmor-lubikrohvi segamiseks kulub u **0,23-0,26 l** külma vett. **Krohvi segu lisada veele** ühtlase joana, samal ajal segades. Lasta 15 minutit seista ning uuesti läbi segada. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Vajadusel võib vee kogust suurendada.

Toonitud krohvi korral tuleb **pigmendid segada kuivalt kokku, seejärel hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada krohvi segamiseks kasutatavasse vette. Pastaks segatud pigmendi võib lisada ka juba kokku segatud krohvisegule. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Valmis segatud krohv säilib õhutihedas ämbris mitu nädalat.

---

## Haim viimistlussalongi soovitus:

### Krohvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Väldi otsest päikesevalgust, tuuletõmbust, mustust ja aluspinna temperatuuri alla +8 °C ja üle +25 °C. Väldi liiga kiiret kuivamist.

Segu kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga. Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda švammhõõruti, plastikliibi või veneetsia kelluga. Vajaduse korral võib aluspinda vähese veega niisutada. **Maksimaalne kihi paksus 8 mm.**

Krohvi kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga vastavalt lõpptulemuse soovile ühes või kahes kihis ning lastakse taheneda kuni pind on puutekuiv. Pind ei tohi olla kuivanud ning peab olema veel töödeldav. Sel hetkel ühtlustatakse pinda niiske švammhõõruti või kelluga kuni saavutatakse soovitud tulemus ja jäetakse kuivama.

Vastupidavama pinna saavutamiseks kantakse pintsliga pinnale seebilahus hiljemalt 24 h pärast viimase kihi peale kandmist.

Kandke läikeseep õhukese, ühtlase ja kiire kihina alt ülespoole pintsliga. Vajadusel hõõruge pinda kohe pärast pealekandmist õrnalt pehme lapiga, et eemaldada pintslijäljed.

Kui seebisegu on kantud peale kuivanud materjalile, siis seda pinda ei tohi enam kelluga poleerida!

Toonitud lubjapindadel võib tekkida värvi süvenemine või lubjaseebile omane valkjaspilv, seega tuleb enne suure pinna töötlemist teha proov. Lõpptulemus jääb stuktuurne, pilvine ja matt.

---

## Kuivamisaeg

Ülevärvitav kõige varem 24 tunni pärast 1 mm krohvikihi kohta.

## Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades pehmet pintslit või puuvillast lappi. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

**Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.**

## Pakendid

Art. nr. 3104 - 25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

## Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

## Sobivad töövahendid

- Kellu (K4225)
- Veneetsia kellu (K4227, K4228)
- Svammhõõruti

## EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

## Säilitamine

Kuivas ja mittekülmavas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. Kokku segatud segu säilib õhukindlalt nädalaid. Ultramariinpigmentidega segatud segu tuleks ära kasutada 12 tunni jooksul.

## Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

## Hoiatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmed tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke.

Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



## Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda

kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P304 + P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada ...

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)