

PEENTERA

Laia kasutusvõimaluse ja hea nakkuvusega mineraalne viimistlusmaterjal siseruumidesse. Marmor-lubikrohvi tera suurus on kuni 0,9 mm, tänu millele saab luua mati lõpptulemusega siledaid või kergelt struktuurseid pindasid.

Lõpptulemus oleneb väga palju pealekandmistehnikast, toonitud materjali lõpptulemus jääb pilvine.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib marmor-lubikrohv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niiskettesse ruumidesse.

Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- kergelt töödeldav
- tasandab väiksemad aluspinna ebatasasused
- hõõrdumiskindel
- hallitust pärssiv
- loomulik valge toon
- aluseline (pH 13)
- vegan
- pigmendiga toonitav (kuni 5%)

Koostis

- marmorliiv
- kvartsiiv
- marmorlubihüdraat
- tselluloos
- metüülselluloos

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja krundida **nakkekrundiga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja krundida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvihihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Puhasta hallitusest mõjutatud mineraalpinnad soodaga või töödelda Fungi Stop-iga.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb krundida. Kuivades ruumides võib krundimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Sobivad aluspinnad

Töötlemata mineraalkrohvid, betoon, eelnevalt pahteldatud ja krunditud kipsplaadid, kiudkipsplaadid, fliistapeet.

Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

Materjali kulu

Materjali kulu on **1 kg/m²** kohta, kui kihi paksus on 1 mm, üldiselt arvestame **keskmiseks kuluks 1,5 kg/m²**. Kahes kihis paigaldades on keskmine materjali kulu **2 kg/m²**. Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

Krohvi kokku segamine

1 kg marmor-lubikrohvi segamiseks kulub u **0,25-0,27 l** külma vett. **Krohvi segu lisada veele** ühtlase joana, samal ajal segades. Lasta 15 minutit seista ning uuesti läbi segada. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Vajadusel võib vee kogust suurendada.

Toonitud krohvi korral tuleb **pigmendid segada kuivalt kokku, seejärel hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada krohvi segamiseks kasutatavasse vette. Pastaks segatud pigmendi võib lisada ka juba kokku segatud krohvisegule. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Valmis segatud krohv säilib õhutihedas ämbris mitu nädalat.

Haim viimistlussalongi soovitus:

Krohvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Välti otsest päikesevalgust, tuuletõmbust, mustust ja aluspinna temperatuuri alla +8 °C ja üle +25 °C. Välti liiga kiiret kuivamist. Segu kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga. Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda švammhõõruti, plastikliibi või veneetsia kelluga. Vajaduse korral võib aluspinda vähese veega niisutada. **Maksimaalne kihi paksus 5 mm.**

Krohvi kantakse pinnale kellu või pahtlilabidaga vastavalt lõpptulemuse soovile ühes või kahes kihis ning lastakse taheneda kuni pahtel on puutekuiv. Pind ei tohi olla kuivanud ning peab olema veel töödeldav. Sel hetkel ühtlustatakse pinda niiske švammhõõruti või kelluga kuni saavutatakse soovitud tulemus ja jäetakse kuivama.

Vastupidavama pinna saavutamiseks kantakse pintsliga pinnale seebilahus hiljemalt 24 h pärast viimase kihi peale kandmist.

Kandke läikeseep õhukese, ühtlase ja kiire kihina alt ülespoole pintsliga. Vajadusel hõõruge pinda kohe pärast pealekandmist õrnalt pehme lapiga, et eemaldada pintslijäljed.

Kui seebisegu on kantud peale kuivanud materjalile, siis seda pinda ei tohi enam kelluga poleerida!

Toonitud lubjapindadel võib tekkida värvi süvenemine või lubjaseebile omane valkjas pilv, seega tuleb enne suure pinna töötlemist teha proov. Lõpptulemus jääb stuktuurne, pilvine ja matt.

Kuivamisaeg

Ülevärvitav kõige varem 24 tunni pärast 1 mm pahtlikihi kohta.

Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades pehmet pintslit või puuvillast lappi. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.

Pakendid

Art. nr. 3105 - 25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Kellu (K4225)
- Veneetsia kellu (K4227, K4228)
- Svammhõõruti

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmavas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. Kokku segatud segu säilib õhukindlalt nädalaid. Ultramariinpigmentidega segatud segu tuleks ära kasutada 12 tunni jooksul.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Hoiatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmed tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke. Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda

kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P304 + P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada ...

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee