

# MARMOR-LUBIVÄRV

## JÄME STRUKTUUR

# HA:IM

Struktuurne marmor-lubivärv sobib nii sisetingimustes kasutamiseks. Värvil on hea sidumis- ja nakkumisvõime ning pole lisatud sünteetilisi sideaineid. Värvil saab kasutada ka niisketes ruumides. Värv kantakse pinnale 2 kihis. Lõpptulemus on tugev, matt ja toonitud värvi puhul pilvine. Värvil toonimiseks kasutame mineraalseid pigmente.

### Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon, kivi, müüritised. Kõrge pH tõttu toimib marmor-lubivärv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu hästi vannitubadesse ja teistesse niisketes ruumidesse.

### Omadused

- aluseline (pH 13)
- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- katab hästi
- loomulik valge toon
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)

### Koostis

- marmorliiv (0,7 mm)
- marmorjahu
- marmorlubihüdraat
- metüültselluloos
- vesi
- sidrunhape

### Aluspind

**Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv.** Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida.
- Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

### Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

### Materjali kulu

Kahes kihis värvides on keskmine kulu **1 l/m<sup>2</sup>** kohta. Kulu varieerub sõltuvalt pinnastruktuurist, imavusest ja pealekandmisviisist.

---

## HAIM viimistlussalongi soovitus:

### Värvi kokku segamine

Värv tuleb enne kasutamist läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga.

Toonitud värvi korral tuleb **pigmentid segada esmalt kuivalt kokku, seejärel hõõruda veega ühtlaseks pastaks** ning lisada värvi sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Imavate aluspindade korral võib värvi lahjendada veega kuni 10%.

### Värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Värv kantakse pinnale suure ja tiheda pintsliga. Suure imavuse korral võib aluspinda ja esimest värvikihti kergelt veega niisutada. Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Toonitud värvisegu on 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus. Enne teise kihi peale kandmist on vaja värv uuesti hoolikalt läbi segada. Pintslijälg jääb näha ka pärast värvi kuivamist, seega tuleb värvi pinnale kandmisel tehnikale suurt tähelepanu pöörata.

- **Pehme pilvine lõpptulemus**

Poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi, alustades seinä ülevalt äärest liikudes alla kergelt diagonaalis. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal ning muuta pintsli tõmmete suunda ja kallet. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Lõpptulemuseks on kergelt pilvise viimistlusega pind.

- **X-tehnikas lõpptulemus**

Sel juhul tuleks kasutada x-kujulisi tõmbeid, liikudes pinnal vasakult paremale ja tagasi, alustades seinä ülevalt äärest liikudes alla kergelt diagonaalis. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Lõpptulemus jääb veidi rustikaalsem ning pintslijälg rohkem nähtav.

HAIM viimistlussalong ei soovita antud toodet pliitide ega kraanikausside taha!

Sellelt lingilt leiate Kreidezeit koolitaja juhise, kuidas värvi seinale kanda.

---

### Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Tugeva pinna saavutamiseks on oluline, et värv ei kuivaks liiga ruttu, seega tuleks vältida tuuletõmmet. **Tugevalt imavaid aluspindu võib enne värvimist veega niisutada.**

### Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades pehmet pintslit või puuvillast lappi. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

**Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.**

## Pakendid

Art. nr.2302 -10 l, müüme värvi kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

## Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel (P6080, P6082)
- Värviprits (min. õhurõhk 200 baari)

Valides värvimiseks ovaalse pintsl, saate tulemuseks pehmema lõpptulemuse, kandilise pintsliga jäävad pintsliläljed selgemalt eristuma.

## Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

## EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

## Säilitamine

Külmumisvabalt ja õhukindlalt suletuna säilib vähemalt 2 aastat. Osaliselt tühjad mahutid sulgeda õhukindlalt, eemaldades enne sulgemist kaanelt ja äärelt värvijäägid.

## Ülejäägid

Ärge visake järelejäänud toodet kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib visata olmejäätmete hulka. Tühjad pakendid on taaskasutatavad.

## Hoiaatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmes tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke.

Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

## Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.



P264: Pärast käitlemist pesta hoolega.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga...

P332 + P313: Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

P362: Võtta saastunud rõivad seljast.

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)