

MARMOR-LUBIVÄRV

SILE

HA:IM

Sile marmor-lubivärv sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks. Värv saab kasutada ka niisketes ruumides. Siseruumides kantakse värv pinnale 2 kihis, välistingimustes parima tulemuse saavutamiseks värvitakse 3 kihti. Lõpptulemus on tugev, matt ja toonitud värvi puhul pilvine. Värv toonimiseks kasutame mineraalseid pigmente.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon, kivi, müüritised. Kõrge pH tõttu toimib marmor-lubivärv loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu hästi vannitubadesse ja teistesse niisketes ruumidesse. Välisfassaadide viimistlemiseks soovitatav värvida kolmes kihis.

Omadused

- aluseline (pH 13)
- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- katab hästi
- loomulik valge toon
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)

Koostis

- marmorliiv
- marmorjahu
- marmorlubihüdraat
- metüültselluloos
- vesi
- sidrunhape

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida.
- Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

Materjali kulu

Kahes kihis värvides on keskmine kulu **300-400 ml/m²** kohta. Kulu varieerub sõltuvalt pinnastruktuurist, imavusest ja pealekandmisviisist.

HAIM viimistlussalongi soovitus:

Värvi kokku segamine

Värv tuleb enne kasutamist läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga.

Toonitud värvi korral tuleb **pigmentid segada esmalt kuivalt kokku ning seejärel hõõruda veega ühtlaseks pastaks** ning lisada värvi sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Soovi korral võib värvi lahjendada kuni 10%.

Värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Värv kantakse pinnale suure ja tiheda pintsliga. Suure imavuse korral võib aluspinda ja esimest värvikihti kergelt veega niisutada. Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Toonitud värvisegu on 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus. Enne teise kihi peale kandmist on vaja värv uuesti hoolikalt läbi segada. Pintslijälg jääb näha ka pärast värvi kuivamist, seega tuleb värvi pinnale kandmisel tehnikale suurt tähelepanu pöörata.

- **Pehme pilvine lõpptulemus**

Poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi, alustades seinä ülevalt äärest liikudes alla kergelt diagonaalis. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal ning muuta pintsli tõmmete suunda ja kallet. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Lõpptulemuseks on kergelt pilvise viimistlusega pind.

- **X-tehnikas lõpptulemus**

Sel juhul tuleks kasutada x-kujulisi tõmbeid, liikudes pinnal vasakult paremale ja tagasi, alustades seinä ülevalt äärest liikudes alla kergelt diagonaalis. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Lõpptulemus jääb veidi rustikaalsem ning pintslijälg rohkem nähtav.

HAIM viimistlussalong ei soovita antud toodet pliitide ega kraanikausside taha!
Sellelt lingilt leiate Kreidezeit koolitaja juhise, kuidas värvi seinale kanda.

Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Tugeva pinna saavutamiseks on oluline, et värv ei kuivaks liiga ruttu, seega tuleks vältida tuuletõmmet. **Tugevalt imavaid aluspindu võib enne värvimist veega niisutada.**

Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades pehmet pintsli või puuvillast lappi. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.

Lisakaitse fassaadidel ja niisketes ruumides

Pritsmekindluse suurendamiseks võib pinda kaitsta lahjendatud 2% Korfu seebilahusega (20 g seepi lahjendada 1 l vees). Seebilahus tuleks pinnale kanda esimesel võimalusel pärast värvi kuivamist, kõige hiljem 24 tunni möödudes. Seepi tuleb pintsliga pinnale kanda õhukese kihina ja ühtlaselt, soovitatavalt alt üles. Pärast kuivamist võib pinnale kanda ka teise kihi. Tumedamatel pindadel võib seep jätta kergelt heledamaid laiike.

Pakendid

Art. nr.2304 -10 l, müüme värvi kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel (P6080, P6082)
- Värviprits (min. õhurõhk 200 baari)

Valides värvimiseks ovaalse pintslit, saate tulemuseks pehmema lõpptulemuse, kandilise pintsliga jäävad pintslijäljed selgemalt eristuma.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Säilitamine

Külmumisvabalt ja õhukindlalt suletuna säilib vähemalt 2 aastat. Osaliselt tühjad mahutid sulgeda õhukindlalt, eemaldades enne sulgemist kaanelt ja äärelt värvijäägid.

Ülejäägid

Ärge visake järelejäänud toodet kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib visata olmejäätmete hulka. Tühjad pakendid on taaskasutatavad.

Hoiatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmed tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke. Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.
H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.



P264: Pärast käitlemist pesta hoolega.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga...
P332 + P313: Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
P362: Võtta saastunud rõivad seljast.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee