

Pintsel- ja rullkrohv on kaseiini baasil krohv, mida saab kasutada ka struktuurse kaseinvärvina, sobib kuivadesse siseruumidesse. Ideaalne lasuursete pindade tegemiseks, lõpptulemus on kergelt struktuurne.

## Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon, pabertapeet. Tinglikult sobiv ka eelnevalt dispersioonvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks. Sel juhul tuleb eelnevalt teha kindlasti prooviruut ja veenduda tulemuse sobilikkuses.

## Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- loomulik valge toon
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)

## Koostis

- marmorjahu
- marmorliiv
- kriit
- kaseiin
- kaoliin
- sooda
- tselluloos
- metüültselluloos

## Aluspind

**Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv.** Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

## Materjali kulu

Siledal pinnal on keskmine kulu kahes kihis värvides **600 g/m<sup>2</sup>** kohta, 1 kihis krohvides **600g/m<sup>2</sup>**. Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

## Värvi kokku segamine

Krohv tuleb enne kasutamist läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga.

**1 kg pintsel- ja rullkrohvi segamiseks kulub umbes 460 ml vett.**

Segul lasta seista vähemalt 30 minutit, seejärel uuesti korralikult läbi segada. Vajadusel võib vee kogust suurendada. Toonitud värvi korral tuleb **pigmendid hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada segu sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks.

Krohv/värv tuleb kokku segada ja pinnale kanda samal päeval.

---

## Haim viimistlussalongi soovitus:

### Krohvimine, värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C.

#### Krohvimine

Segu kantakse pinnale kelluga sobivas tehnikas.

#### Värvimine

Värv kantakse pinnale **suure ja tiheda pintsl**i, **rulli või värvipritsi**ga (min 200 bar). Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Samuti on toonitud värvisegu 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus.

- Pintsliga värvimine

Poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Pintsli muster jääb pärast värvimist näha.

- Rulliga värvimine

Rulliga liikuda seinal alguses tehes x-kujulisi tõmbeid, seejärel kohe tõmmata rulliga ühtlaselt üles-alla.

---

## Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Värv on lõplikult kuiv 24 tunni pärast.

### Pakendid

Art. nr. 2203 - 25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

### Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Keskmise karvaga rull
- Airless-värviprits (min 200 bar)

### EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

o 2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010) Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

### Säilitamine

Kuivas ja mittekülmavas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat.

### Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

### Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

### Oluline teada

Toode on ohutu. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Hoida laste eest kättesaamatus kohas!

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10118 Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajat vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida toote sobivust pinnale. Käesolev tootejuhend kaotab kehtivuse pärast uue versiooni avalikustamist. Värsken datud 10.2021.