

Puunia vaha on mesilasvahaseep, millel on kreemjas konsistents. Mesilasvaha sulatatakse, puhastatakse ja seejärel pleegitatakse spetsiaalse meetodi abil, kasutades aktiivsütt ja pleegitusmuldasid. Samuti on see osaliselt vees lahustub, seega on seda lihtne peale kanda.

## Kasutuskohad

Puunia vaha kasutatakse läikiva kihina järgmistel materjalidel:

- Stucco peenpahtel
- Stuccolustro
- Marmor-lubipahtel
- Marmorino
- Tadelakt

## Omadused

- Kreemjas
- Vähesed lõhnaga
- Ei sisalda lahusteid (lahustiks vesi)
- Lõpptulemuseks siidjasmatt kuni kõrgeläikeline viimistlus
- Mustust tõrjuv
- Difuusne
- Antistaatiline

## Koostis

Vesi, mesilasvaha, kaaliumkarbonaat, ränidioksiid.

## Pakend

400 ml art 3501-400, 13 m<sup>2</sup>

800 ml art 3501-800, 26 m<sup>2</sup>

## Katsepind

Enne suurte pindade töötlemist on soovitatav teha proov väiksemale näidispinna, et hinnata aluspinna võimalikke värvimuutusi ja koostoimeid.

## Materjali kulu

30 g/m<sup>2</sup> Täpne kulu määratakse vastavalt aluspinnale.

## Kuivamisaeg

Umbes 5–6 tundi temperatuuril 20 °C.

## Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega, vajadusel kasutage seepi.

## Sobivad töövahendid

- Veneetsia kellu
- Pintsel
- Puhas lapp

---

## Puunia vaha peale kandmine:

- **Marmor-lubipahtel, marmorino, stuccolustro ja stucco peenpahtel**

Kanna puunia vahapinnale lahjendamata kujul peenikeste kihtidena Veneetsia kelluga. Kanda ainult eelnevalt seebitatud pindadele. Pärast kuivamist poleeri labidaga.

- **Tadelakt**

Kanna puunia vaha lahjendamata kujul õhukese kihina riidest palliga ja poleeri kohe puhta, kuiva ja pehme riidest palliga. Kanna ainult eelnevalt seebitatud pindadele.

- **Marmoriimitatsioonid**

Näiteks kaseinmarmori värviga: kanna puunia vaha õhukese kihina labidaga ja pärast kuivamist poleeri kas labidaga, käsitsi pehmete riidetükkidega, hobusejõhviharjadega või poleerimismasinaga, et saavutada ühtlane läige.

Tähelepanu masinpoleerimisel: Liiga suur surve ja liiga kõrged pöörete arvud võivad kuumuse tõttu pinda kahjustada! Vahakiht annab pinnale sügava ja läbipaistva iseloomu, mis meenutab tõelist marmorit.

- **Poleeritav seinavärv**

Lisades 15% puunia vaha kaseinmarmori värvile, Vega kaseinvärvile või liimvärvile (0,75 kg puunia vaha 5 kg pulbrile), saavutatakse pärast kuivamist ja poleerimist kauni siidja läikega seinapind. Vaha tuleb lisada juba segatud värvisegule pärast selle paisumisaega!

---

## Ohtlikkuse kvalifikatsioon

Ei ole ohtlik aine.

## EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/1):  
200 g/l (2010). Toode sisaldab max  
1 g/l LOÜ-d.

## Jäätmekäitlus

Ärge visake ülejääke kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib utiliseerida olmeprügi hulka. Tühjad pakendid saab viia taaskasutuspunktidesse.

## Säilitamine

Toode säilib vähemalt 1 aasta, kui seda hoida õhukindlalt suletuna, jahedas ja kaitstuna külmumise eest.

## Pindade puhastamine

Puhastage mustus läikeseebi ja pehme lapi või käsna. Seejärel kuivatage pind kuiva pehme lapiga.

## Hoiatus

Puunia vaha on aluseline. Vältige silma sattumist. Nahale või silma sattumisel loputage rohke veega, ka silmalaugude alt. Pöörake tähelepanu võimalikule allergiale looduslike ainete suhtes. Looduslikud toorained võivad põhjustada iseloomulikku lõhna. Hoida lastele kättesaamatus kohas!

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)