

---

Kuivades ruumides kasutatav pintsliga pinnale kantav sein- ja laevärv. Tulemus on matt, kergelt struktuurne ja pilvine, kvartsliid annab värvile sädeluse.

---

## Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon. Savivärv sobib kasutamiseks **kuivades** ruumides.

## Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)

## Koostis

- jahvatatud savid
- peeneteraline kvartsliid
- kaoliin
- tärklis

## Värvi kokku segamine

1 kg savivärvi kohta kulub umbes 1,5-1,7 l vett. Pulber tuleb segada veega ühtlaseks massiks, lasta segul vähemalt 30 minutit seista ning uuesti läbi segada. Vajaduse korral võib vee kogust suurendada. Toonitud värvi korral tuleb **pigmentid hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada kas värvi segamiseks mõeldud vee hulka või segada juba kokku segatud värvi sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks.

**Veega kokku segatud värv säilib 2-3 päeva! Kokku segatud värvi hoida jahedas.**

## Aluspind

**Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuva, kuiv, rasvast puhas ja püsiv.** Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

## Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad ja mitteimavad pinnad.

## Materjali kulu

Kahes kihis värvides on keskmine kulu **300 g/m<sup>2</sup>** kohta. Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

---

## Haim viimistlussalongi soovitus:

### Värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Värv kantakse pinnale suure pehme pintsliga. Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Samuti on toonitud värvisegu 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus. Pintslijälg jääb näha ka pärast värvi kuivamist, seega tuleb värvi pinnale kandmisel tehnikale suurt tähelepanu pöörata.

- **Pehme pilvine lõpptulemus**

Poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi. Pintslitõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist.

- **Range pilvine lõpptulemus**

Sel juhul tuleks kasutada x-kujulisi tõmbeid, liikudes pinnal vasakult paremale ja tagasi. Pintslitõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist.

Selleks, et kvartsiiva sädelus rohkem välja tuleks, soovitame pärast värvi kuivamist pinna kergelt niiske pintsliga üle pintseldada.

---

## Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Kruntimata krohvipinna korral tuleks värvimise lihtsustamiseks ja värvikulu optimeerimiseks niisutada.

### Pakendid

25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

### Tähistus ja riskikirjeldus

Xi - ärritav.  
Võib ärritada nahka ja kahjustada silmi.

### Oluline teada

Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

### Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib värv vähemalt 3 aastat.

### Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

### Ennetusabinõud

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivas. Vältida tolmu sissehendamist ja kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Kanda silmade/näokaitset.

## Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel

## Tootja

Lehmfarben Krois GMBH

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ

[www.haim.ee](http://www.haim.ee)

Mardi 9, 10118, Tallinn

+372 5556 6989

[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)