

Hea nakkuvusega mineraalne ja luksuslik viimistlusmaterjal siseruumidesse siledatele pindadele. Stucco on peeneteraline lubjabaasil pahtel, tänu millele saab luua siledaid ja läikivaid pindasid. Lõpptulemus jääb marmorit meenutav ning pilvine.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele, siledatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon. Kõrge pH tõttu (13) toimib stucco loodusliku fungitsiidina ja sobib seetõttu eriti hästi vannitubadesse ja teistesse niiskettesse ruumidesse.

Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- lõhnata
- difuusne
- kergelt töödeldav
- hõõrdumiskindel
- vetthülgav pärast läikseebiga viimistlemist
- väga läikiv pärast puunia vahaga viimistlemist
- loomulik valge toon
- vegan
- pigmendiga toonitav (kuni 10%)

Koostis

- marmorjahu
- marmorlubihüdraat
- tselluloos
- metüültselluloos
- savi

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Puhasta hallitusest mõjutatud mineraalpinnad soodaga või töödelda Fungi Stop-iga.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Sobivad aluspinnad

Töötlemata mineraalkrohvid, betoon, eelnevalt pahteldatud ja krunditud kipsplaadid, kiudkipsplaadid, fliistapeet.

Sobimatud aluspinnad

Puit, puitlaastplaat, plastik, emulsiooni-, dispersiooni-, õli- ja liimvärvid, läikivad, mitteimavad ja püsivalt märjad pinnad.

Materjali kulu

I kiht 150-200 g/m².

II-III kiht 50-80 g/m² ühe kihi kohta.

Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

Pahtli kokku segamine

1 kg stucco segamiseks kulub u **0,5-0,55 l** külma vett. **Pahtli segu lisada veele** ühtlase joana, samal ajal segades. Lasta segul 30 minutit seista ning uuesti läbi segada. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Vajadusel võib vee kogust suurendada.

Toonitud stucco korral tuleb **pigmendid segada kuivalt kokku, seejärel hõõruda kuuma veega ühtlaseks pastaks** ning lisada pahtli segamiseks kasutatavasse vette. Pastaks segatud pigmendi võib lisada ka juba kokku segatud pahtlisegule. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks. Valmis segatud pahtel säilib õhutihedas ämbris mitu nädalat.

Haim viimistlusalongi soovitus:

Stucco peenpahtli peale kandmine

Soovitame segu kokku segada eelneval päeval ja katta segu pind kilega, nii saavutab see oma parima konsistentsi ning on hea materjali pinnale kanda!

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Segu kantakse pinnale veneetsia kelluga. Kerge tahenemise järel võib pinda järelviimistleda plastikliibi või veneetsia kelluga. Vajaduse korral võib aluspinda vähese veega niisutada.

Stucco kantakse pinnale **kahe või kolme õhukeses kihis**, kasutades veneetsia kellut.

Esimene kiht kantakse pinnale ilma suurema silumiseta ning lastakse kuivada.

Teine kiht ja vajadusel kolmas kiht kantakse pinnale väiksemate kellu tõmmetega, kasutades erisuunalisi ja tugevamaid tõmbeid. Materjali siludes joonistuvad kõrgemad kohad välja tumedamalt ning pind jääb mõnusalt pilvise lõpptulemusega.

Stuccot ei tohi pinnale kanda sirgelt paanidena ülevalt alla liikudes, seinal tuleks liikuda kergelt ussimustiliselt ning hajutatult.

SEEBITAMINE: Pärast viimase kihi tahenemist kantakse peale läikseebi lahus (1:6). Seep kantakse pinnale 1-2 h pärast viimase kihi peale kandmist. Pind peaks olema puutekuiv, kuid mitte täiesti ära kuivanud. Seebisegu kantakse pinnale pintsliga ning silutakse veneetsia kelluga. Liigne seep tuleb kellult lapiga eemaldada.

Kui lõpptulemuseks soovitakse veel läikivamat ja tugevamat pinda, kantakse peale materjali kuivamist (24 h) peale õhuke kiht **puunia vaha**, kasutades veneetsia kellut. Liigne vaha tuleb kellult lapiga eemaldada. Toon muutub pärast vahatamist tumedamaks ja sügavamaks, lõpptulemus säab eriti sile ning läikiv.

Tumedatel pindadel võib seep jätta kergelt heledamaid laike ja seetõttu soovitame enne suure pinna töötlemist teha proovinäidis.

Kuivamisaeg

Ülevärvitav kõige varem 12-20 tunni möödudes 20°C ja 65% juures.

Hooldamine

Märjad plekid tuleb eemaldada kohe pärast kokkupuudet pinnaga, kasutades lahjendatud läikeseebi lahust, pehmet pintslit või puuvillast lappi. Kuivatada pind pehme lapiga. Kuiv mustus pühkida ära külma või kergelt sooja veega niisutatud pintsliga, kuivatada pehme lapiga. Pinda ei tohi tugevalt hõõruda.

Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi puhastusaineid.

Pakendid

Art. nr. 3201 - 10 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Veneetsia kellu (K4227, K4228)

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang t (kat. A/b): 100 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutust pesta veega.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. Kokku segatud segu säilib õhukindlalt nädalaid. Ultramariinpigmentidega segatud segu tuleks ära kasutada 12 tunni jooksul.

Hoiatus

Toode on aluseline. Kanda töötlemise ajal kaitseprille ja -kindaid. Kaitsta kõiki pindasid, mida ei värvita, pritsmete eest. Värvipritsmed tuleb koheselt eemaldada rohke veega, kuna need võivad tekitada püsivaid plekke.

Pärast kasutamist pesta hoolikalt vee ja seebiga. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



Töötervishoid ja tööohutus

H315: Põhjustab nahaärritust.

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P304 + P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351+ P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada ...

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee